

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex Mat

НАСТЕННАЯ КРАСКА, СКРЫВАЮЩАЯ ПЯТНА, НА ОСНОВЕ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ, БЕЗ ЗАПАХА



CODE 4450019

FUMEX MAT - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

FUMEX MAT - настенная краска с матовым аспектом, покрывает пятна и предотвращает проявление пятен на поверхности, проявившихся от дыма, сажи, кофе, никотина и смолы. Краска произведена на основе растворителей без запаха, которые значительно улучшают условия работы. Благодаря высокой устойчивости краски к влажной уборке и к образованию плесени, прекрасной воздухопроницаемости FUMEX MAT особенно рекомендуется для нанесения во влажных помещениях таких, как ванная, кухня, подвальное помещение и т.д. FUMEX MAT может также наноситься на осыпающиеся основы без грунтовки. Особая реология материала обеспечивает легкое нанесение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип связующего вещества: Раствор акриловых смол.
- Растворитель: изопарафин без запаха
- Внешний вид: непрозрачный
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость при упаковке: гель
- Высушивание (при 25 °C и 65% относительной влажности): на ощупь в течение 2 часов; для нанесения следующего слоя - через 6 часов.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

- Наносится на поверхности с проявившимися трудновыводимыми пятнами от дыма, смолы, застойной воды и т. д.:
- Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
 - Бетонные поверхности.
 - Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
 - Старые краски и покрытия для стен, органической или

минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.

- Минеральные конгломераты различной природы, но только те, которые обладают свойствами поглощения.

- ДСП

Поверхности должны быть надлежащим образом подготовлены в соответствии с процедурой, описанной в пункте «ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ».

Не наносить на сырые поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные, гипсовые и гипсокартонные поверхности:

- Убедитесь, что основание сухое и достаточно выдержано. При необходимости выполнить восстановление или консолидацию специальными средствами.

- При наличии плесени обработайте поверхность моющим средством COMBAT 222 код 4810222 и saniрующим средством COMBAT 333 код 4810333.

- Удалите, очистив щеткой или промыв, любые высолы и отслаивающиеся части старой краски. Полностью удалите е любые неровности известковых или темперных красок.

- Очистите отложения пыли, смога и другие загрязнения.

- Выровняйте неровности основания и обработайте отверстия, трещины, углубления и впадины с помощью TAMSTUCCO. Заделайте трещины соответствующими герметиками.

- Прошкурьте штукатурку и выровненные впадины наждачной бумагой.

- Шпаклевку при необходимости выполняйте с помощью RASAMIX 9440160 или BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основания.

- Приступите к нанесению FUMEX MAT в соответствии с процедурами, описанными в инструкциях по применению.

* (Разбавление изолирующих средств и наносимое количество зависят от впитывания поверхности и должны определяться, предварительно опробовав их на определенной поверхности - см. Соответствующий лист технических данных).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и состояние поверхности:

Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C

- Относительная влажность воздуха: <75%

- Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C

- Влажность поверхности: <10%

- Инструменты: кисть, валик, распылитель, безвоздушный краскопульт.

- Кол-во слоев: как минимум 2 слоя до полного покрытия.

- Разбавление: для нанесения кистью и валиком средство готово к использованию или макс. на 5% с синтетическим растворителем без запаха арт. 5240040.

- При нанесении распылением разбавьте на 10% растворителем без запаха 5240040.

- Все инструменты сразу же после использования следует очистить синтетическим растворителем без запаха арт. 5240040.

- Ориентировочный расход: 6-7 кв.м/л на слой и на гладких

поверхностях со средним поглощением. Рекомендуется определить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.

КОЛЕРОВКА

Средство доступно в белом цвете и может колероваться, добавляя при постоянном механическом перемешивании колеровочные пасты системы колерования. Также продукт можно окрасить колерами COLORADO серии 548 в светлых оттенках. Не превышайте максимальное количество колеровочных паст более 5% по объему.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)
Кат. А/і : однокомпонентные краски высокого качества (на базе растворителя): 500 г/л (2010)
содержание: 500 г/л ЛОВ

воспламеняется.

Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы.

За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Краска без запаха, против пятен дыма и других пятен.
Краска без запаха, против пятен дыма и других пятен FUMEX MAT код 4450019 на основе акриловых смол, растворенных в растворителе без запаха и добавок против появления пятен от дыма, никотина и т. д., наносится на уже подготовленные поверхности минимум в 2 слоя в количествах, определяемых поглощением поверхности.

Поставка и укладка материала € за кв.м.