

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Fumex Mat

НАСТІННА ФАРБА БЕЗ ЗАПАХУ ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ДИМУ ТА ПЛЯМ



КОД 4450019

FUMEX MAT - V.2024-10-08

ОПИС

FUMEX MAT — це матова фарба для внутрішніх стін, яка покриває та блокує повторну появу плям від диму, кіптяви, кави, нікотину і смоли.

Фарба виготовлена на основі розчинників без запаху з надзвичайно низьким фактором небезпеки, які значно покращують умови роботи.

Завдяки високій стійкості фарби до води та чудовій повітропроникності FUMEX MAT особливо підходить для використання у вологих приміщеннях, таких як ванна, кухня, підвал тощо.

FUMEX MAT можна наносити на такі поверхні, як штукатурка, бетон, гіпс, деревина, гіпсокартон, ДСП і стару фарбу - навіть якщо вони осипаються - без використання ґрунтівки.

Особлива реологія матеріалу забезпечує легке нанесення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: розчин акрилових смол
- Розчинник: ізопарафін без запаху
- Зовнішній вигляд: матовий
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,40 \pm 0,05$ кг/л
- В'язкість: гель
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 2 години, другий шар можна наносити через 6 годин.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Продукт можна наносити на внутрішні поверхні, які мають плями від диму, смоли, застійної води тощо, що знову з'являються та важко видаляються:

- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'язучих.

- Бетонні поверхні.
 - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
 - Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».
- Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що термін витримки поверхні становить не менше 28 днів.
 - Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною. Якщо це не так, вживте заходів для реконструкції та зміцнення поверхні за допомогою спеціальних продуктів.
 - Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.
 - Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть усі ділянки, які відшарувалися або погано прилягають до поверхні.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини на внутрішніх поверхнях можна обробити за допомогою TAMSTUCCO 9400006 або TAMSTUCCO POLVERE 9410110.
 - Тріщини необхідно належним чином розшити та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою та подібними).
 - Шпакльовані ділянки зашліфуйте наждачним папером.
 - Видаліть пил, смог та інші відкладення шляхом полірування.
 - Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333, перед початком робіт.
 - Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть FUMEX MAT, відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Інструкції щодо застосування».
 - Якщо поверхня сильно осипається, зміцніть її за допомогою швидковисихаючої ізоляційної ґрунтівки ISOMARC 4410111, розведеної розчинником для ISOMARC 5210011.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися або погано прилягають до поверхні. Повністю видаліть з поверхні товсті шари вапняної або водоемульсійної фарби, попередньо ретельно змочивши поверхню.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини на внутрішніх поверхнях можна обробити за допомогою TAMSTUCCO 9400006 або TAMSTUCCO POLVERE 9410110.
 - Тріщини необхідно належним чином розшити та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою та подібними).
 - Шпакльовані ділянки зашліфуйте наждачним папером.
 - Видаліть пил, смог та інші відкладення шляхом полірування.
 - Якщо поверхня уражена цвіллю, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333, перед початком робіт.
 - Переконайтеся, що поверхня повністю висохла, і нанесіть

FUMEX MAT, відповідно до інструкцій, наведених у розділі «Інструкції щодо застосування».

- Якщо поверхня сильно осипається, зміцніть її за допомогою швидковисихаючої ізоляційної ґрунтівки ISOMARC 4410111, розведеної розчинником для ISOMARC 5210011. *(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Продукт можна наносити пензликом, валиком, розпилювачем або безповітряним фарбопультом.
- Кількість шарів: необхідно нанести щонайменше 2 шари продукту до повного покриття поверхні.
- Розведення: для нанесення пензликом і валиком - готовий до використання або макс. на 5% розчинником без запаху 5240040.
- При нанесенні розпилювачем розведіть на 10% розчинником без запаху 5240040.
- Інструменти необхідно промити розчинником без запаху 5240040 відразу після використання.
- Продукт не можна наносити при відносній вологості повітря >80% і вологості поверхні >10%, а також при температурі повітря та/або поверхні нижче +5°C і вище 35°C.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 6-7 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний в білому кольорі і його можна тонувати шляхом додавання тонувальних паст системи тонування при постійному механічному перемішуванні. Не перевищуйте кількість паст, що додаються для тонування - максимум 5% від об'єму.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії А/і: Однокомпонентні захисні покриття (на основі розчинника): 500 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 500 г/л ЛОС Легкозаймиста рідина та випари. Може викликати сонливість або запаморочення. Речовина шкідлива для водної флори та фауни з довготривалими наслідками.
Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте тару, дайте залишкам повністю висохнути та утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті

безпеки.

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТУ

Настінна фарба без запаху із захистом від диму та плям FUMEX MAT, код 4450019, на основі акрилових смол, диспергованих у розчиннику без запаху, і добавок проти утворення плям від диму, нікотину тощо наноситься на попередньо підготовлені поверхні у щонайменше 2 шари у кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.