

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa


[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Global Alluminio

Email hliníkovej farby na železo a kovy v interiéri aj v exteriéri



KÓD 220S170

GLOBAL ALLUMINIO - V.2024-09-23

## POPIS

GLOBAL ALLUMINIO je špecifický email na kovové podklady vo všeobecnosti v interiéri a exteriéri.

Výrobok má metalický vzhľad, veľmi dobre kryje, dobre prilne k podkladu a má značnú odolnosť na atmosférické vplyvy.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodné vonku aj vo vnútri na kovové podklady.

Vhodné aj na asfaltové izolácie striech.

POZOR: vrchný náter v hliníkovom kovovom odtieni nie je vhodný na dekoráciu kovových povrchov, brán, zábradlí, schodísk, madiel a ďalších doplnkov, vyžadujúcich stabilný kovový lesk či zvýšenú odolnosť voči oteru.

Hliníková metalíza, obsiahnutá v tomto laku s lesklým kovovým efektom pri styku s atmosférickými plynmi stráca lesk vplyvom povrchovej oxidácie. Získaný matný povrchový povlak z oxidu hlinitého, vytvorený oxidáciou môže byť pri otere príčinou zašpinenia rúk tmavými časticami.

Pre zamedzenie tohoto efektu naneste na plochu jednu vrstvu ochranného náteru DECORFILM, kód 3740230/3740238 v lesklom či satinovanom prevedení, podľa želaného vzhľadu.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Pôvod pojiva: syntetické živice
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1:  $1,01 \pm 0,02$  kg/l
- Viskozita zhotovenia UNI 8902:  $72 \pm 24$  cps (rotačný viskozimeter Rotathinner pri 25 °C)
- Lesk UNI EN ISO 2813: >85 uhol snímania 60°
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): proti prachu za 3 hodiny; na dotyk za 7 hodín; schopný náteru ďalšej vrstvy za 16 hodín.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy zo železného kovu nikdy nenatretého:

- Odstrániť prípadné celistvé okuje a každú stopu hrdze pomocou komerčného

opieskovania (stupeňSA2), alebo vykonať mechanické alebo ručné očistenie. Na odstránenie hrdze v ťažko dostupných oblastiach použijte odstraňovač hrdze RUGISTOP 5900100.

- V prípade nových povrchov, ktoré nemajú okuje alebo hrdzu stačí dostatočne odmastiť podklad s riedidlom na umývanie.
- Oprášiť povrch, presvedčiť sa, že podklad je úplne suchý a naniesť 2 vrstvy antikorózneho náteru SATURNO série 191.
- Po najmenej 16 hodinách naniesť 2 vrstvy produktu GLOBAL ALLUMINIO.

'Povrchy zo železného kovu predtým už natretého:

- Odstrániť vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a hrdzu mechanickým alebo ručným očistením, dôkladne obrúsiť staré nátery dobre zakotvené do podkladu, aby sa zdrsnili. Na odstránenie hrdze v ťažko dostupných oblastiach použijte odstraňovač hrdze RUGISTOP 5900100.
- V prípade povrchov značne poškodených sa odporúča úplne odstrániť prítomnú hrdzu pomocou opieskovania stupňom SA2 1/2, alebo použitím prostriedku SVERNICIATORE SM10 5610014 a následným dôkladným mechanickým alebo ručným očistením.
- Naniesť 2 vrstvy antikorózneho prostriedku SATURNO série 191 na povrchy dôkladne očistené a suché.
- Opieskované povrchy na čistý kov musia byť pokryté prvou vrstvou antikorózneho prostriedku do 8 hodín.
- Po najmenej 16 hodinách naniesť 2 vrstvy produktu GLOBAL ALLUMINIO.

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:  
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%  
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Nádrie: štetec, striekanie.
- Dôkladne premiešať produkt pred použitím.
- Produkt je pripravený na použitie.
- Počet vrstiev: 2
- Očistenie nástrojov sa vykoná s Acquaragia 5200010 alebo Dil. Sintetico 5210011 ihneď po použití.
- Orientačná výdatnosť: 5-6 m<sup>2</sup>/l na 2 vrstvy čo zodpovedá 60 mikrónom hrúbky suchého filmu.

## ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii vo farbe hliníka.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C  
Minimálna teplota uchovania: +5 °C  
Produkt je vhodné použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)  
Kat. A/i: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami (zr): 500 g/l (2010)  
Obsahuje max: 500 g/l VOC

#### Horľavý

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

#### HESLO TEXTU

Nanášať syntetický email GLOBAL ALLUMINIO na určené podklady v aspoň dvoch vrstvách s minimálnou spotrebou 165 ml/m<sup>2</sup>.