

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Global Deco' Spray

Sprejový email pre domácich majstrov



SÉRIA 240

GLOBAL DECO' SPRAY - V.2024-09-23

POPIS

Je to lesklý email na všeobecné použitie, s jednoduchou aplikáciou a rýchlym zasychaním.

Film naneseného GLOBAL SPRAY vytvára tvrdú, lesklú záverečnú úpravu, odolnú voči atmosférickým vplyvom.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Tento produkt je pre svoje charakteristiky vhodný v interiéri a v exteriéri na podklady z dreva, múry, kov, plastické materiály, sklo a iné.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylové živice s rýchlym zasychaním.
- Rozpúšťadlo: zmes alifatických uhľovodíkov.
- Neobsahuje chlórofluorokarbóny.
- Lesk UNI EN ISO 2813 pre lesklú verziu: >85 uhol snímania 60°.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 15; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 15'.
- Odtiene s vysokou teplotou 240S080 (strieborná) a 240S038 (čierna matná) odolávajú až do 400 °C.
- Chrómované odtiene 240S076 (strieborná) a 240S075 (zlatá) sú určené iba na použitie v interiéri.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Povrchy zo železného, nikdy nenatieraného alebo už natieraného kovu:
- Odstrániť vrstvy starých odlupujúcich sa farieb, prípadný výskyt kompaktného a priľnutého kalamínu a každý náznak hrdze pomocou mechanického alebo ručného čistenia. Pri odstraňovaní hrdze na ťažko dostupných miestach používať konvertor hrdze RUGISTOP 5900100.
 - V prípade povrchov, ktoré sú značne zničené, odporúčame úplne odstrániť staré nátery pomocou odlakovača SVERNICIATORE SM10 5610014 a potom dôkladne mechanicky alebo ručne očistiť.
 - V prípade nových povrchov, ktoré nemajú kalamín alebo hrdzu, stačí odmastiť

podklad pomocou čistiacieho riedidla.

- Naniesť 1-2 vrstvy Antiruggine spray 240S110 na dokonale čisté a suché povrchy.

- Pieskované povrchy s nechráneným kovom je nutné pokryť prvou antikorošnou vrstvou do 8 hodín.

- Naniesť 2 vrstvy GLOBAL SPRAY.

Povrchy z nového a už lakovaného dreva:

- Prebrúsiť brúsnym papierom na sucho, aby sa odstránili odstávajúce vlákna.

- Vyčistiť povrch a odstrániť prípadnú živicu.

- Skontrolovať, či drevo nie je príliš vlhké;

- Na mäkké a suché drevá, alebo na drevá s nadmernou savosťou, naniesť jednu vrstvu farebného MARCONOL IMPREGNANTE séria 843 a mierne prebrúsiť brúsnym papierom.

- Pri výskyte starých náterov odstrániť odlupujúce sa a slabo priliehajúce časti.

- Vyrovnáť nerovnosti podkladu.

- Prebrúsiť brúsnym papierom a vyčistiť.

- Na zaistenie väčšej plnosti krycej záverečnej úpravy aplikovať 1-2 vrstvy základovej farby MARCONOL ORIENTALITE 1450519 a prebrúsiť brúsnym papierom.

- Pokračovať nanosením GLOBAL SPRAY.

Povrchy z omietky:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.

- Odstrániť kefovaním alebo pomocou umývania prípadné výkveti.

- Odstrániť staré vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.

- Na suchý podklad naniesť 1-2 vrstvy základovej farby MARCONOL ORIENTALITE 1450519.

- Naniesť 1-2 vrstvy GLOBAL SPRAY.

Povrchy z plastického materiálu (PVC):

- Prebrúsiť povrch brúsnym papierom, aby mierne zdrsnel.

- Odmastiť riedidlom Nitro 5170076 a vyčistiť podklad.

- Naniesť, na dokonale čistý a suchý podklad, 2 vrstvy GLOBAL SPRAY. Pri iných plastových materiáloch ako je PVC, je vhodné skontrolovať príľnavosť pomocou praktických skúšok na danom podklade

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Suchý podklad.

- Produkt je možné aplikovať striekaním, špeciálnym rozprašovačom, ktorý je súčasťou balenia.

- Fľašu pred použitím energicky pretrepať.

- Striekať na predmet zo vzdialenosti približne 30 cm prekládajúc vrstvy priečne.

- Nanášajú sa 1 alebo 2 vrstvy produktu podľa podmienok podkladu, efektu, ktorý chceme vytvoriť a podmienok expozície. Pred použitím produktu s fluorescenčným odtieňom sa odporúča predchádzajúce nanosenie GLOBAL SPRAY biely matný.

- Približná výdatnosť: 1 m² na balenie.

- Po čiastočnom použití spreja otočiť dole hlavou a prefúknuť ventil tak, že ho držíte stlačený pokiaľ vychádza email von; takto ho bude možné znova využiť s plnou účinnosťou.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v jednotlivých farbách palety, vo fluorescenčných, metalizovaných, chrómovaných farbách, ako priesvitný lak, lak s vysokou teplotou, základný náter (zinkovanie za studena a antikorozy náter), biely a čierny lesklý/matný.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Chrániť pred vlhkosťou.

Produkt je vhodné použiť do 2 roky od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006

Dráždivý - Extrémne horľavý - Škodlivý pre vodné organizmy.

Tento produkt sa musí prevážať, používať a skladovať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; nerozptyľovať obaly do prostredia, nechať zvyšky úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU
