

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Guamarc Tt100

TEKUTÁ NEPREMOKAVÁ MEMBRÁNA PRE EXTERIÉRY



SÉRIA 437

GUAMARC TT100 - V.2024-09-23

POPIS

GUAMARC TT100 je tekutý jednozložkový farebný plášť pre dodanie nepremokavých vlastností v exteriéri.

Prostriedok pripravený na použitie po zaschnutí vytvára súvislú a nepremokavú membránu, odolnú voči ultrafialovému žiareniu, atmosférickým vplyvom a stojacej vode.

Syntetické živice vo vodnej disperzii, z ktorých sa skladá, poskytujú filmu GUAMARC TT100 vysokú pružnosť, schopnú odolávať prípadnému rozťahovaniu podkladu.

GUAMARC TT100 je ideálny na ošetrovanie horizontálnych, naklonených alebo vertikálnych povrchov, ako sú rovné strechy, staré asfaltové plášte, terasy, balkóny a rímky.

Zaručuje možnosť chôdze po povrchu, kde je to potrebné pre bežnú údržbu.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- betón
- vlákňitý cement
- asfaltové plášte
- cementové potery

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: syntetické elastomérové polyméry vo vodnej disperzii.
- Rozpúšťadlo: voda.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,35 \pm 0,10$ kg/l.
- Viskozita UNI 8902: 100000 ± 10000 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Predĺženie % pri zlomení DIN 53504: >300%
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): úplné do hĺbky po asi 48 hodinách (môže kolísť podľa hrúbky), možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po asi 12-16 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Betón a cementové potery:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a úplne vyzretý.
- Skontrolovať zachovalosť. Povrch musí byť súdržný a nesmie sa drobiť. V opačnom prípade vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Vyrovnáť nerovnosti podkladu. Diery, praskliny, pukliny a preliačiny je možné ošetriť pomocou produktov na báze cementu.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania alebo umytia.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch pomocou COMBAT 222 Detergente 4810222 (pritom dbajte na to, aby ste po použití dobre opláchli vodou) a pomocou COMBAT 333 Risanante 4810333.
- Skontrolovať stav prípadných predchádzajúcich náterov. Nedokonale priľnuté časti sa musia odstrániť.
- Na suchom podklade zafixovať povrch jednou vrstvou stenový fixačný izolačný prostriedok s rozpúšťadlom ISOMARC 4410111.
- Naniesť aspoň dve vrstvy GUAMARC TT100, pričom dbajte na dosiahnutie spotreby asi 1-1,2 l/m² na celú prácu.

Asfaltové plášte:

- Skontrolovať zachovalosť. Vykonať prípadné opravy lokálnych poškodení.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania alebo umytia.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch pomocou COMBAT 222 Detergente 4810222 (pritom dbajte na to, aby ste po použití dobre opláchli vodou) a pomocou COMBAT 333 Risanante 4810333.
- Skontrolovať stav prípadných predchádzajúcich náterov. Nedokonale priľnuté časti sa musia odstrániť.
- Na suchom podklade zafixovať povrch jednou vrstvou stenový fixačný izolačný prostriedok s rozpúšťadlom ISOMARC 4410111.
- Naniesť aspoň dve vrstvy GUAMARC TT100, pričom dbajte na dosiahnutie spotreby asi 0,6-0,8 l/m² na celú prácu.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <4%

- Náradie: štetec, valček s dlhým vlasom, airless.

- Riedenie: pripravený na použitie.

- Počet vrstiev: aspoň 2.

- Približná výdatnosť pri dvoch vrstvách:

1-1,2 l/m² na betóne

0,6-0,8 l/m² na asfaltových plášťoch

Výdatnosť môže kolísať v závislosti od podmienok podkladu.

- Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.

- Dodržiavať časy zasychania pred nanosením ďalšej vrstvy.

Obmedzenie použitia:

- zvyšková vlhkosť podkladu musí byť nižšia ako 4 %,

- nenanášať na podklady vystavené vzlianjúcej vlhkosti,

- nenanášať pri výskyte povrchovej zrazenej vody,

- nenanášať v prípade blížiaceho sa dažďa. Po nanosení musia byť povrchy v exteriéri chránené pred dažďom a vlhkosťou až do úplného vyschnutia produktu, ku ktorému obvykle (pri 20 °C) dôjde po asi 48 hodinách,

- nenanášať na nedávno realizovaný decht alebo asfalt, aby sa zabránilo

uvolňovaníu olejov alebo zmäkčovadiel,
- prípadné spoje sa ošetrí samostatne a pred nepremokavou úpravou.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v bielej, červenej a sivej farbe.
Bielu je možné prifarbovať univerzálnymi farbiacimi hmotami Tónovacieho systému.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Medzná hodnota EÚ (podľa Smernice 2004/42/ES)
Kat. A/i: jednozložkové nátery (na vodnej báze): 140 g/l (2010)
Obsahuje maximálne: 140 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; popoužití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Tekutá nepremokavá membrána pre exteriéry.
Aplikácia, na vopred pripravené povrchy, tekutého jednozložkového farebného plášťa GUAMARC TT100 séria 437 na báze syntetických polymérov vo vodnej disperzii, v aspoň dvoch vrstvách v stanovených množstvách.
Dodávka a pokládka materiálu€ na m².