

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

H-Rep Silossanico

SILOSANSKA VODOODBOJNA ZAŠTITA NA VODENOJ BAZI ZA VANJSKU I
UNUTARNJU UPOTREBU



COD. 0800001

H-REP SILOSSANICO - V.2024-09-23

OPIS

H-REP SILOSSANICO je proizvod koji ne ostavlja film, na bazi alkil alkosisilana i silosana.

Pruža proizvodu veliku otpornost na vanjske nepravilnosti i alkale.

H-REP SILOSSANICO jako brzo prodire u podlogu površinski, drastično smanjujući upijanje vode, održava jući paru propusnost i ne mijenjajući originalan izgled zidova.

H-REP SILOSSANICO sprječava mrvljenje građevinskog materijala, uzrokovan ciklusima zaleđivanja i odleđivanja, stvaranje bijelih mrlja na površini koje inače nastaju izvlačenjem na površinu vodotopivih soli prisutnih u građevinskim materijalima.

POGODNE PODLOGE

Namijenjen za upotrebu na okomitim unutarnjim i vanjskim površinama, bez obzira kakvim su klimatskim i okolišnim uvjetima izloženi.

Proizvod se može nanositi na upijajuće mineralne površine i nadgrobne spomenike, beton, armirani beton, šljunak i krečnjak, izložene žbuke, kamen, ciglu i fasadnu ciglu.

-Ne nanositi preko stare boje ili boje na bazi organskih spojeva.

-Ne nanositi na ne upijajuće podloge (glazirana keramika, sjajni mramor i dr.) i gips

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: emulzija na bazi silosana i alkil alkosisilana

Otapalo: voda

- Specifična težina: UNI EN ISO 2811-1: 1.00 ± 0.05 kg/l

- Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.): u potpunosti nakon 24h.

Ne može se naknadno bojati tretiranu podlogu.

PRIPREMA PODLOGE

Nadgrobni spomenici i cigle:

-Očistiti površinu od prašine, nečistoća, stare boje, preporuča se pranjem,

pjeskarenjem ili kemijskim proizvodima.

Preporuča se isprobati koji način najviše odgovara.

-Ukoliko na površini ima plijesni, tretirajte je sa COMBAT 222 detergent i sa COMBAT 333 za saniranje.

-Kada se površina u potpunosti osuši nanijeti više slojeva H-REP-a SIL, „mokra na mokro“.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura nanošenja: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka:<75%

Temperatura površine: min.+5°C – max. +30°C

Vlažnost površine: <10%

Izbjegavati nanošenje na površine na kojima ima kondenzirane vlage ili površine direktno izložene

suncu. Proizvod se može nanositi kistom ili šprica-njem. Proizvod je spreman za upotrebu. Prilikom špricanja koristiti diznu od 1.2 -1.4mm i pritisak od 2-2,5 kg/M2.

Broj slojeva: proizvod se nanosi u više slojeva, „mokra na mokro“, do zasićenja, izbjegavajući cijeđenje premaza.

Proizvod pruža maksimalnu vodu odbojnost dan nakon nanošenja. Zaštititi tretirane površine od kiše najmanje 24 sata nakon nanošenja.

-Alat očistiti odmah nakon upotrebe vodom

-Prosječna potrošnja: promjenjiva, ovisno o podlozi.

Preporučljivo je izvršiti testiranje.

Beton: 0.25-0.4 l/m2

Prirodni kamen: 0.3-1.2 l/m2

Fasadna cigla: 0.6-1.0 l/m2

Mineralne žbuke: 0.5-0.8 l/m2

NIJANSIRANJE - - - - -

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C

Minimalna temperatura skladištenja: +5°C

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 1 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Koristiti proizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.