

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

H-Rep Silossanico

Protector xiloxanic cu apă impermeabil la apă



COD 0800001

H-REP SILOSSANICO - V.2024-09-23

DESCRIERE

H-REP SILOSSANICO este un protector hidrofug, hidrosolubil, pe bază de emulsie de alchil-alcoxi-silani și siloxani non filmogeni.

Conferă suprafețelor o rezistență ridicată la substanțe bazice și la agenții atmosferici.

H-REP SILOSSANICO dezvoltă foarte rapid o putere de hidrofugare superficială, reducând drastic absorbția apei de către suprafețe și împiedicând formarea petelor albicioase inestetice provocate de sărurile hidrosolubile din ziduri.

H-REP SILOSSANICO nu modifică permeabilitatea și aspectul inițial al suportului.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Adecvat pentru tratamentul suprafețelor verticale interioare și exterioare, în orice condiție de expunere climatică și ambientală.

Poate fi aplicat pe suporturi minerale și pietroase absorbante, suprafețe din beton, beton celular, ciment armat, gresie și calcar, tencuieli și cărămizi aparente.

- Nu poate fi aplicat pe zugrăveli vechi sau învelișuri organice.

- Nu poate fi aplicat pe suporturi neabsorbante (marmură lucioasă, granit) și ghips.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Emulsie de alchil-alcoxi-silani și siloxani

- Solvent: apă.

- Aspect: lichid transparent.

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.00 ± 0.05 kg/l.

- Uscare (25 °C și 65% U.R.): totală după 24 de ore

VOPSIRE ULTERIOARĂ: Nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare de vopsea.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din material pietros sau cărămizi:

- Ștergeți de praf și curățați suprafețele; în prezența patinei de murdărie, cruste superficiale, exfolieri, etc, efectuați curățirea cu spălare cu apă sub presiune, prin hidrosablare, microsablare sau curățare chimică. Se recomandă efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente metode și tipuri de curățare.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu COMBAT 222 detergent 4810222 și cu COMBAT 333 asanator 4810333 (vezi fișele tehnice respective).
- Pe suportul uscat aplicați H-REP SILOSSANICO în mai multe straturi, umed pe umed, până la saturare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
 - Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
 - Unelte: pensulă, pistol
 - Diluție: pregătit pentru utilizare.
 - În aplicările cu pistolul utilizați injectoare de 1,2-1,4 mm diametru și presiuni de 2-2,5 kg/mp.
 - Nr. straturi: produsul va fi aplicat în mai multe straturi, umed pe umed, până la saturare, evitând scurgerea produsului.
 - produsul își exercită acțiunea hidrofugă după o zi de la aplicare.
 - Protejați suprafețele tratate împotriva ploii timp de cel puțin 24 de ore de la aplicare.
 - Curățarea uneltelor va fi efectuată cu apă, imediat după utilizare.
 - Consum indicativ: variabil în funcție de gradul de absorbție al suportului. Se recomandă efectuarea de teste preliminare.
- Consumuri indicative:
Beton 0,25-0,4 l/mq
Pietre naturale 0,3-1,2 l/mq
Cărmizi aparente 0,6-1,0 l/mq
Tencuieli min. 0,5-0,8 l/mq

COLORAREA - - - - -

DEPOZITAREA

- Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
- Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
- Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 1 an de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu face parte din directiva EU 2004/42/EC (decret legislativ 161/2006)

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector hidrosolubil fără solvenți, cu efect hidrofugant, pe bază de emulsie de alchil-alcoxi-silani și siloxani non filmogenă.

Pe suprafețe absorbante exterioare și interioare pregătite dinainte se aplică H-REP SILOSSANICO Cod. 0800001 în cantitatea determinată de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp