

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

H-Rep Silossanico

ЗАЩИТНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



CODE 0800001

H-REP SILOSSANICO - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

H-REP SILOSSANICO - защитное покрытие, водоотталкивающее, на основе водорастворимой эмульсии алкилалсилоксановой и силоксанов, не образующих пленки. Придает поверхностям стен защитные свойства к щелочам и к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. H-REP SILOSSANICO значительно повышает водоотталкивающие свойства поверхностей стен, уменьшая впитываемость воды поверхностью и предотвращая образование неэстетических белых разводов, образованных водорастворимыми солями из стен. H-REP SILOSSANICO не изменяет воздухопроницаемость поверхности и сохраняет ее первоначальный вид.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Используется для внутренних и внешних вертикальных покрытий при любых атмосферных условиях. Наносится на минеральные поверхности с хорошей впитываемостью, бетонные поверхности, ячеистый бетон, железобетон, поверхности из песчаника и известняка, оштукатуренные поверхности и поверхности из кирпича.

- Не наносить на старые окрашенные поверхности и органические облицовки.
- Не наносить на плохо впитывающие поверхности (блестящий мрамор, гранит) и гипс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: алкилполисилоксановая эмульсия.
- Растворитель: вода.
- Внешний вид: прозрачная жидкость.
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.05 кг/л
- Время высыхания (25 °C и 65% отн. влажн.): полное высыхание через 24 часа Повторное окрашивание: не окрашиваются

повторно

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из мрамора и кирпича:

- Тщательно очистить поверхность от пыли; при сильном загрязнении очистить водой, подвергнуть пескоструйной или химической обработке.

Рекомендуется провести предварительную пробу для определения более эффективного способа очистки.

- При наличии плесени обработать поверхность COMBAT 222 очищающим 4810222 и COMBAT 333 восстанавливающим 4810333 (смотри техническое описание).

- На сухую поверхность нанести H-REP SILOSSANICO в несколько слоев, каждый следующий на свежевыполненный, «мокрым по мокрому», вплоть до насыщения.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:

Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Влажность поверхности: <10%

- Избегайте использования материала в присутствии поверхностного конденсата и при прямом попадании солнечных лучей.

- Инструменты: кисть, краскопульт. - При нанесении краскопультом используйте насадки диаметром 1,2-1,4 мм и давление 2-2,5 кг/м кв.

- Разведение: готов к использованию

- Число слоев: материал необходимо наносить несколькими слоями, не дожидаясь высыхания, каждый следующий на свежевыполненный, «мокрым по мокрому», вплоть до насыщения, избегая наплывов.

- Материал начинает проявлять свои водоотталкивающие свойства через 24 часа после нанесения.

- Защищайте от попадания дождя поверхность, обработанную материалом, минимум 24 часа после нанесения

- После окончания работы промыть инструменты водой.

- Расход материала зависит от впитывания наносимой поверхности. Рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно взятом участке.

- Приблизительный расход: Бетон 0,25-0,4 л/м кв Натуральный камень 0,3-1,2 л/м кв Декоративный кирпич 0,6-1,0 л/м кв Штукатурка мин. 0,5-0,8 л/м кв

КОЛЕРОВКА -----

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 1 год при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

водоотталкивающее силосановое защитное средство на водной основе для внутреннего и внешнего использования базе алкилполисилоксановая эмульсии, не образующей пленки. Применяется на поверхностях с высокой устойчивостью к щелочам и неблагоприятным погодным условиям. Наносить H-REP SILOSSANICO код 0800001 на подготовленные поверхности, с хорошей впитываемостью как внутри, так и снаружи. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.