

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

H-Rep Silossanico

Vodoodpudivý, vodový, siloxánový ochranný prípravok



KÓD 0800001

H-REP SILOSSANICO - V.2024-09-23

POPIS

H-REP SILOSSANICO je ochranný prostriedok odpudzujúci vodu, vodou riediteľný na báze alkylalkoxysilanovej emulzie a siloxanov, ktoré netvorí film. Dodáva povrchom vysokú odolnosť zásadám a atmosférickým vplyvom. H-REP SILOSSANICO vyvoláva veľmi rýchlo povrchovú odpudivosť vody, čím výrazne znižuje absorpciu vody povrchmi a bráni vytváraniu neestetických belavých škvŕn, spôsobených soľami rozpustnými vo vode, ktoré vystupujú z múrov. H-REP SILOSSANICO nemení priechodnosť a pôvodný vzhľad podkladu.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na ošetrovanie vertikálnych povrchov v interiéri a v exteriéri, pri akýchkoľvek podmienkach klímy a prostredia. Vhodný na minerálne podklady a savý kameň, povrchy z betónu, blokového betónu, železobetónu, pieskovcových a vápenatých kameňov, omietky a obklady.

- Nevhodný na staré organické nátery alebo vrstvy.
- Nevhodný na nesavé podklady (leštený mramor, žula) a sadru.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: alkylalkoxysilanová emulzia a siloxany
- Rozpúšťadlo: voda.
- Vzhľad: priesvitná kvapalina.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): úplné po 24 hodinách

NANESENIE ĎALŠÍCH NÁTEROV: Ďalšie nátery sa nedajú nanášať.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z kameňa alebo tehál:

- Odprášť a vyčistiť povrchy; pri výskyte povlaku nečistoty, povrchovej kôry, šupín atď. vykonať čistenie tlakovým umývaním vodou, vodným pieskovaním,

mikropieskovaním alebo chemickým čistením. Odporúča sa vykonať predbežnú skúšku na stanovenie najúčinnnejšej metódy a typu čistenia.

- Pri výskyte plesní ošetriť povrch s COMBAT 222 Detergente 4810222 a COMBAT 333 Risanante 4810333 (pozri príslušný technický list).
- Na suchý podklad naniesť H-REP SILOSSANICO v niekoľkých vrstvách, mokré na mokré, až kým podklad prijíma produkt.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
 - Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.
 - Nádrie: štetec, striekacie zariadenie- Riedenie: pripravený na použitie.
 - Pri aplikácii striekaním používať hubice s priemerom 1,2-1,4 mm a tlaky 2-2,5 kg/m².
 - Počet vrstiev: produkt sa aplikuje v niekoľkých vrstvách, mokré na mokré, až do nasýtenia podkladu, pričom sa vyhnite tvorbe stekania.
 - Produkt ukáže svoju schopnosť odpudzovať vodu po jednom dni od aplikácie.
 - Chrániť ošetrené povrchy pred dažďom aspoň 24 hodín od aplikácie.
 - Čistenie náradia sa vykonáva vodou hneď po použití.
 - Približná výdatnosť: rôzna v závislosti od savosti podkladu. Odporúča sa vykonať predbežné skúšky.
- Orientačne uvádzame niektoré spotreby:
- Betón 0,25-0,4 l/m²
Prírodný kameň 0,3-1,2 l/m²
Obkladové tehly 0,6-1,0 l/m²
Omietky min. 0,5-0,8 l/m²

ZAFARBENIE

USKLADNENIE

- Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 1 rok od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vodou riediteľný ochranný prostriedok bez rozpúšťadiel s vodu odpudzujúcim účinkom na báze alkylalkoxysilanovej emulzie a siloxanov, ktoré netvoria film. Aplikácia na savé, vopred pripravené povrchy, v exteriéri a v interiéri, H-REP SILOSSANICO kód 0800001 v množstve stanovenom podľa savosti podkladu.

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Dodávka a pokládka materiálu € na m2.