

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

H-Rep Silossanico

ЗАХИСНЕ СИЛОКСАНОВЕ ПОКРИТТЯ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ
І ЗОВНІШНІХ РОБІТ



КОД 0800001

H-REP SILOSSANICO - V.2024-10-08

ОПИС

H-REP SILOSSANICO - це водовідштовхувальне водорозчинне захисне покриття на основі алкілалкоксиланової емульсії та силосанів, які не утворюють плівки.

Покриття надає поверхням високу стійкість до лугів і атмосферних впливів.

H-REP SILOSSANICO значно підвищує водовідштовхувальні властивості поверхні, зменшуює поглинання води поверхнею і запобігає утворенню некрасивих білих плям від водорозчинних солей, що виступають на поверхні.

H-REP SILOSSANICO не змінює повітропроникність поверхні і зберігає її первинний зовнішній вигляд.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для обробки внутрішніх і зовнішніх вертикальних поверхонь в будь-яких кліматичних і екологічних умовах.

Покриття можна наносити на поглинаючі мінеральні та кам'яні поверхні, поверхні з бетону, пористого бетону, залізобетону, пісковика та вапняку, поштукатурені поверхні та поверхні з цегли.

- Не можна наносити на стару фарбу та органічні покриття.

- Не можна наносити на непоглинаючі поверхні (полірований мармур, граніт) та гіпсові поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Алкілалкосилоксанова та силосанова емульсія

- Розчинник: вода

- Зовнішній вигляд: прозора рідина

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ кг/л

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості

65%): повне висихання через 24 години. Можна покривати такими засобами: Не можна фарбувати.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні з каменю або цегли:

- Витріть пил і очистіть поверхню; при наявності нашарування бруду, поверхневих кірок або лусочок тощо, очистіть поверхню за допомогою гідропромивання, гідропіскоструминної обробки, мікропіскоструминної обробки або хімічного очищення. Рекомендується провести попереднє випробування, щоб встановити найбільш ефективний метод і тип очищення.
- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333 (див. відповідні листи технічних даних).
- Коли поверхня висохне, нанесіть H-REP SILOSSANICO у кілька шарів, «мокре по мокрому», аж до насичення поверхні.

ІНСТРУКЦІЇ ШОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C
Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
- Інструменти: пензлик, розпилювач.
- Розведення: готовий до використання.
- При нанесенні розпилювачем використовуйте сопло 1,2-1,4 мм і тиск 2-2,5 кг/м²
- Кількість шарів: продукт необхідно наносити в кілька шарів, «мокре по мокрому», до насичення поверхні, уникаючи утворення патьоків.
- Продукт надає максимальний водовідштовхувальний ефект через добу після нанесення.
- Захищайте оброблені поверхні протягом щонайменше 24 годин після нанесення.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: залежить від поглинаючої здатності поверхні. Рекомендуємо виконати попередні випробування.
Орієнтовна витрата для деяких матеріалів:
Бетон 0,25-0,4 л/м²
Натуральний камінь 0,3-1,2 л/м²
Цегла 0,6-1,0 л/м²
Штукатурка 0,5-0,8 л/м²

ТОНУВАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

- Максимальна температура зберігання: +30 °C
- Мінімальна температура зберігання: +5 °C
- Продукт бажано використати протягом 1 року з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива ЄС 2004/42 (законодавчий декрет 161/2006) не застосовується. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Водовідштовхувальне водорозчинне захисне покриття без розчинників на основі алкілалкоксисиланової емульсії та силоксанів, які не утворюють плівки.
H-REP SILOSSANICO, код 0800001, наноситься на попередньо підготовлені поглинаючі зовнішні та внутрішні поверхні у кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.