

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Intonachino Minerale Fine Grain

ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ СТІН НА ВАПНЯНІЙ ОСНОВІ



СЕРІЯ 939

INTONACHINO MINERALE FINE GRAIN - V.2024-10-08

ОПИС

INTONACHINO MINERALE — це покриття для зовнішніх стін на основі мінеральної в'язучої речовини, що дозволяє створити фінішне покриття, дуже схоже на кольорову штукатурку, яку використовують в будівлях у Венеції.

INTONACHINO MINERALE створює досить товсте, грубе покриття, яке забезпечує стійкість до атмосферних впливів та має високий рівень проникності. Продукт ідеально підходить для реставраційних робіт, навіть у будівлях, що становлять особливий історичний та художній інтерес.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: повітряне вапно
 - Класифікація якості повітря в приміщенні: A+
 - Розчинник: вода
 - Максимальний розмір гранул кварцу: 0,7 мм;
 - Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 4-6): на дотик - через 2-3 години, другий шар можна наносити через 4-6 годин (залежно від товщини нанесеного шару).
 - Водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3: середня, $w < 0,2 \text{ кг/м}^2\text{год}^{0,5}$
 - Паропроникність відповідно до UNI EN ISO 7783-2: середня, $S_d = 0,16$ товщина 1,4 мм
 - Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Покриття можна наносити на:
- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
 - Поверхні зі старою фарбою або покриття на мінеральній основі

з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.

- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

- Через його переважно мінеральну природу, не рекомендується наносити INTONACHINO MINERALE на старі синтетичні покриття (кварцові емульсійні фарби і полімерні покриття).

- Не рекомендується наносити на зовнішні бетонні поверхні, оскільки матеріал через високу паропроникність не має захисних властивостей від агресивного впливу вуглекислого газу, що є головною причиною руйнування бетонних поверхонь.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що термін витримки поверхні становить не менше 28 днів.

- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною. Якщо це не так, вживте заходів для реконструкції та зміцнення поверхні за допомогою спеціальних продуктів.

- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222 (код 4810222) та відновлювальним засобом COMBAT 333 (код 4810333) перед початком робіт.

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.

- Видаліть з поверхні стару вапняну або водоемульсійну фарбу, що відшарувалася або погано прилягає до поверхні.

- Тріщини необхідно розшити та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою та подібними).

- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою BETOMARC 9450150 або RASAMIX 9440160 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.

- На поверхні, які сильно обсіпаються, нанесіть один шар мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.

- Потім нанесіть INTONACHINO MINERALE відповідно до "Інструкцій щодо застосування". *(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Інструменти: кельма з пластику/нержавіючої сталі, губка. Спосіб нанесення:

- Нанесіть продукт на поверхню за допомогою пластикової кельми.

- За допомогою губки розгладьте та рівномірно розподіліть матеріал на поверхні до того, як він повністю висохне.

- Не змочуйте щойно покриті та висушені поверхні для продовження роботи: вода викликає відбілювання вапна.

- Кількість шарів: 2 шари.

- Розведення: продукт готовий до використання.

- Оскільки матеріал INTONACHINO MINERALE виготовлений на мінеральній основі, він може збільшити в'язкість під час

зберігання; для отримання первинного вигляду досить розмішати його механічним інструментом з можливим додаванням води до 1%.

- Оскільки висихання та насичення вуглекислим газом INTONACHINO MINERALE, як і всіх продуктів з вапна, дуже залежить від температури та рівня вологості, продукт бажано наносити при температурі від +10°C до +35°C і відносній вологості повітря <75%.

- Не наносьте продукт під прямими сонячними променями.

- Після нанесення зовнішні поверхні необхідно захищати від дощу та вологості до повного висихання матеріалу; при нормальній температурі (20°C) висихання відбувається близько 72 годин.

- Вплив атмосферних факторів, дощу, високої вологості, низьких температур на непросохлу поверхню з нанесеним вапняним покриттям під час карбонізації може призвести до появи білих плям. Ці дефекти можуть виявитися незворотними, особливо в екстремальних умовах.

- Якщо на поверхню не потрібно наносити ґрунтовку, все ж рекомендується її змочити, щоб стіна не вбирала надмірну кількість води з в'язучого.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 1,3-1,5 кг/м² на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю.

Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів та лугостійких барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

При нанесенні продукту на зовнішні поверхні рекомендується використовувати матеріал з однієї партії для покриття стін від одного краю до іншого. Якщо необхідно використати фарбу з іншої партії на одній стіні, не наносьте їх поруч. Для з'єднання використовуйте будь-які розриви суцільності поверхні: молдинги, краї, кабелі тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії А/с: Покриття для зовнішніх стін на мінеральній основі (на водній основі): 75 г/л (2007) / 40 г/л (2010)

INTONACHINO MINERALE містить максимум: 30 г/л ЛОС

Подразнює шкіру / Небезпека серйозного пошкодження очей /

Зберігати в недоступному для дітей місці / Уникати контакту з очима / у разі потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря / одягайте відповідні рукавички та засоби захисту очей/обличчя / у разі проковтування негайно зверніться до лікаря та покажіть йому контейнер або етикетку.

Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Кольорове покриття для зовнішніх стін INTONACHINO MINERALE серії 939/938 на основі повітряного вапна наноситься на попередньо підготовлені поверхні в 2 шари. Покриття має середню паропроникність відповідно до UNI EN ISO 7783-2 та середню водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3, а максимальна витрата матеріалу становить 1,3-1,5 кг/м². Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².