

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marconol Orientalite

VOPSEA OPACĂ DE FOND PENTRU LEMN



SERIA 145

MARCONOL ORIENTALITE - V.2024-09-23

DESCRIERE

MARCONOL ORIENTALITE este o vopsea de fond pentru lemn, pe bază de rășini alchidice modificate, ce poate fi utilizată în toate cazurile în care se dorește sporirea puterii de acoperire și uniformizare a produsului de finisare, asigurând vopselei o putere mai mare de umplere.

Pentru a corespunde cât mai bine acestui scop, produsul se caracterizează printr-o putere de acoperire optimă, este ușor de aplicat, cu o bună dilatare. Pelicula uscată poate fi ușor șmirgluită pentru a oferi produsului de finisare un ancoraj solid.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior și la exterior pe:

-Suprafețe din lemn nou sau deja lăcuite ca fond pentru finisaje sintetice sau diluabile în apă.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rășini alchidice modificate

-Solvent: mixtură de hidrocarburi alifatiche

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,50±0,05 kg/l.

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 5800 ± 300 cps (vâscozimetru rotațional Rotohinner la 25 °C)

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 8 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 16 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn:

- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicare.

- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja .

- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glasapapir stucaturile și eliminați praful.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Aplicați pe suportul curat și uscat 2 straturi de fond MARCONOL ORIENTALITE.

- Completați lăcuirea cu un email diluabil în apă sau alchidic sau pe bază de solvent.

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Produsul poate fi aplicat cu pensula, rolul.

- Amestecați cu grijă produsul înainte de diluare.

- Diluție: produsul este gata de utilizare.

- Aplicarea prin pulverizare se poate efectua exclusiv în cadrul activităților care îndeplinesc cerințele necesare autorizării vizavi de emisiile în atmosferă (articolele 267 și următoarele din Decretul Legislativ nr. 152/2006), cu diluarea în prealabil la 10% cu Acquaragia 5200010.

- Nr. straturi: 2 sau mai multe, în funcție de condiția suportului, efectul dorit și condițiile de expunere.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010 sau cu Dil. Sintetico 5210011 imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 4-6 mp/l la 2 straturi pe suporturi cu grad mediu de absorbție.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/g: fond (pe bază de solvent): 350 g/l (2010)

Conține max.: 350 g/l VOC

Inflamabil.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea opacă de fond.

Pe fonduri pregătite dinainte se aplică vopseaua opacă de fond MARCONOL ORIENTALITE seria 145, pe bază de rășini alchidice modificate, adecvată pentru uniformizarea și mascarea neregularităților suportului, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Fornizare și punere în lucru a materialului € per mp.