

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcopolo

Dekor-Finish mit grobem Metallic-Effekt für Innenbereiche



SERIE 376

MARCOPOLO - V.2024-10-08

BESCHREIBUNG

MARCOPOLO ist ein Deko-Finish für Innenbereiche, das Oberflächen mit Metallic-Effekt realisiert. Die Zusammensetzung, die angereichert ist mit speziellen perlglanzgebenden Pigmenten, bildet Oberflächen mit rauer Optik, die einen besonderen Glanz und auffällige Farbeffekte besitzen, die je nach Lichteinfall unterschiedlich sind.

Einfach und schnell auftragbar, MARCOPOLO personalisiert moderne Hi-Tech-Räume und ist gleichzeitig in der Lage, die Wände mit antiken Einrichtungen zu kombinieren.

Es dekoriert je nach Auftragungstechnik und Phantasie des Anwenders mit verschiedenen Effekten.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf

- alten und neuen Putzen auf Basis von hydraulischen Verbindungen.
- Oberflächen in Beton.
- Oberflächen in Gips und Gipsplatte.
- alten Malereien und Mauerverkleidungen mit organischer oder mineraler Natur, getrocknet, kompakt, absorbierend und fest.
- Konglomeraten aus verschiedener Mineralnatur, vorausgesetzt absorbierende. Die Oberflächen werden laut den Maßnahmen des Paragraphen „PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (VORBEREITUNG DES GERÜSTS)“ vorbereitet. Nicht auf frischen Gerüsten auftragen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Natur des Bindemittels: acryler Copolymer in Wasserauflösung.
- Pigmente: Irisierend schimmernd
- Lösung: Wasser
- Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A
- Volumenmasse: UNI EN ISO 2811-1:1, 10-1, 25 kg/l laut der Farbe.
- Brandverhalten EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0

Bei einem Verbrauch, der die genannten Mengen nicht übersteigt, und bei Verarbeitung auf einer nicht brennbaren Fläche.
- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.): in 1 Stunde fühlen.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Maueroberflächen:

- Sich vergewissern, dass die Oberfläche gut getrocknet ist und gut gereift ist. Wenn notwendig mittels speziellen Produkten die Verfestigung unterstützen.
- Die Konservierungsschicht kontrollieren. Die Oberfläche muss konsistent sein. Im gegenteiligen Fall zur Sanierung und zur Bewahrung mit spezifischen Produkten fortfahren. - Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod. 4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln.
- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenz und die abfallenden Teile alter Malereien beheben. Hervorstehende Schichten von Kalk oder Kalkmalerei entfernen.
- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben.
- im Inneren die Unregelmäßigkeiten des Gerüsts beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006/9410110 behandeln; Den Stuck und die Anstückelungen mit gläsernen Papier schleifen.
- Die Spaltungen mit geeigneten Versiegelungen verschließen.
- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 laut den Typologien des Gerüsts ausführen. Im Inneren eine Schicht des acrylen, Mauerfixiermittels IDROFIS 4700006 oder dem mikronisierten lösungsfreien Fixiermittels ATOMO 8840001 anwenden.
- Mindestens zwei Schichten von DECORFOND 3880019, verdünnt zu 30-35% mit Wasser, mit Roller oder Pinsel verdünnen um eine homogenes Gerüst, das ideal für die Anwendung ist, auftragen. Es wird davon abgeraten, andere Basen zu verwenden.
- Zur Anwendung von MARCOPOLO laut den beschriebenen Maßnahmen in den Anweisungen für die Anwendung fortschreiten. fortschreiten.

*(Die Verdünnungen des Isoliermittels und die anzuwendende Quantität sind in Funktion der Absorption des Gerüsts und werden mit vorherigen Proben auf speziellen Gerüst bestimmt. Das dementsprechend Schema konsultieren.)

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen der Umwelt und des Gerüsts:

Temperatur der Umwelt: Min. +8°C/Max.+35°C
Relative Feuchtigkeit der Umwelt: <75%
Temperatur des Gerüsts: Min: +5°C/Max. +35°C
Feuchtigkeit des Gerüsts: <10%

- Werkzeuge: Pinsel und Schwamm.
- Nr. Schichten: 1

- Verdünnung: bereit für den Gebrauch oder zu max. 5% mit Wasser

Anwendungsmaßnahmen:

.MARCOPOLO mit Pinsel auf nicht verbindende Art verteilen.

.Das teilweise trockene Produkt mit einem weichen und schon feuchten Schwamm auftragen, um mit rotierenden, nicht regulären Bewegungen Anhäufungszonen zu schaffen. Nach erfolgter Trockenlegung stellt sich der

charakteristische Effekt heraus.

- Reinigung der Werkzeuge erfolgt gleich danach mit Wasser.

- Angegebene Leistung: 4-6m²/l und man bezieht sich auf glatte und teilweise absorbierende Oberflächen. Es ist ratsam die effektive Leistung mit einer vorherigen Probe auf dem spezifischen Gerüst anzuwenden.

FÄRBUNG

Das Produkt ist in den fertigen Farbe, die auch als tintometrische Basen verwendbar sind, in Silber (0700), Gold (0190), Aluminium (0170), Bronze (0150) und Kupfer (0160) Das Färbung ist erhältlich mittels des tintometrischen Systems Marcromie.

Das Produkt ist außerdem färbbar mit den Farben COLORADO, Serie 548. Im Falle der Verwendung von verschiedenen Fabrikationen ist es ratsam unter ihnen die verschiedenen Produktionen mit dem Ziel, die leichten Tonunterschiede zu vermeiden, zu vermischen.

LAGERUNG

Maximale Lagertemperatur: + 30 °C

Minimale Lagertemperatur: +5 °C Stabilität in ungeöffneten Originalbehältern unter angemessenen Temperaturbedingungen: 2 Jahre

SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Mindestwert EU (Dir. 2004/42/EC) Kat. L: Malereien mit dekorativen Effekt (Basis Wasser): 200 g/l (2007) MARCOPOLO enthält max: 200 g/l VOC

Das Produkt braucht keine Etiketten, im Sinne des D.L. 65 des 14/03/03 und der darauffolgenden Veränderungen und Aktualisierungen. Verwenden Sie das Produkt nach aktuellen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen.

Nach Gebrauch nicht in öffentliche Müllbehälter werfen. Der Rückstand muss gründlich trocknen und ist dann als Sondermüll zu behandeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Bei Verzehr sofort einen Arzt aufsuchen und das Etikett des Produktes vorzeigen. Sorgen stets für eine ausreichende Belüftung. Entsorgen Sie die Rückstände nicht in der Kanalisation, in Gewässern oder im Grundboden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Vorbereitete Oberfläche, 2x Auftragen Dekorative Verzierung mit Metallkratzer MARCOPOLO, Serie 376 aus Basis von acrylen Copolymer (Wasser Basis) Geeignet für dekorative Oberflächen im Innenbereich Verbrauch und Anwendung des Materials €..... pro qm