

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcosil Primer

СИЛИКАТНАЯ НАСТЕННАЯ ПРОПИТКА



CODE 0750030

MARCOSIL PRIMER - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

MARCOSIL PRIMER - это пропитка на базе модифицированного силиката калия, предназначена для пропитывания и укрепления стенных поверхностей до обработки силикатными красками или покрытиями. MARCOSIL PRIMER вступает в химическую реакцию с основой в ходе процесса силикатизации, упрочняя и выравнивая поглощение и обеспечивая однородность отделки.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы: - Известковая штукатурка. - Строительные штукатурки из цементно-известковых растворов или аналогичные. - Не наносить на гипс и гипсокартон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Тип вяжущего: силикат калия стабилизированный, модифицированный органической дисперсией
-Удельный вес: $1,07 \pm 0,03$ кг/л
-Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажн.): касание около 1 часа, полное за 24 часа, для повторной окраски 12 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренная поверхность: - Проверить, что основа выдерживалась не менее 28 дней. - Проверить сохранность. Поверхность должна быть плотной и без повреждений. В противном случае заделать дефекты или закрепить специальными средствами. - Удалить щеткой или смыть присутствующий налет. - Полностью удалить старую синтетическую окраску. - Загладить неровности основы средством BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 или RASOMARC 9500150 в зависимости от типа основы. - Удалить щеткой наслоения пыли, смога и прочего. - Проверить, что основа хорошо высохла, и нанести MARCOSIL ISOLANTE согласно

процедуре, указанной в разделе Инструкции по нанесению.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы: Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35 °C Относительная влажность: <75% Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влажность основы: <10% - Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата и под прямым воздействием солнца.
- MARCOSIL ISOLANTE, как все неорганические материалы, чрезвычайно чувствителен к условиям окружающей среды и состоянию основы, поэтому целесообразно соблюдать указанные нормы по нанесению. - Инструменты: кисть. - Размешать материал перед нанесением. - Развести примерно на 100% водой и нанести кистью на поверхность, не допуская потеков. Пропорция разведения зависит от поглощающей способности основы, на сильно осыпающихся поверхностях снизить степень разведения и при необходимости нанести 2 слоя изоляционного средства. - Сразу же по окончании работы инструменты промывают водой. - При работах защитить (закрыть) поверхности из стекла, керамики, пластиков, металлов, натурального камня. - Примерный расход: 8-10 кв.м/л для поверхности со средней пористостью. Рекомендуется провести предварительную пробу на конкретной основе для определения фактического расхода.

КОЛЕРОВКА -----

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C Минимальная температура хранения: +5 °C Держать защищенными от влажности. Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и при указанной температуре: 1 год.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC) Кат. H : Фиксажные грунтовки (на водной основе) : 50 г/л (2007) / 30 г/л (2010) MARCOSIL PRIMER Макс. содержание: 30 г/л ЛОВ Вызывает раздражение - раздражает глаза и кожу. - хранить в местах, недоступных детям. - работать в перчатках. - защитить глаза/лицо. - при попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу. - при проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку. Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности. За дополнительной информацией обратиться к карте безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изоляционная силикатная пропитка. Нанесение на подготовленные поверхности средства MARCOSIL PRIMER код 0750030, на базе стабилизированного силиката калия и органического вяжущего в количестве, зависящем от поглощающей способности основы. Поставка и применение материала на месте евро за кв.м.

