

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcotech Au Metal Primer

ГРУНТОВОЧНАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОТИВ КОРРОЗИИ НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ ANTI-FLASH-RUST



CODE 3320807

MARCOTECH AU METAL PRIMER - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

Грунтовочная краска на акрил - уретановых модифицированных смолах, содержащая в своем составе специальные добавки блокирующие и предохраняющие от развития коррозии. Предназначена для обработки железа, чугуна, оцинкованных и легких сплавов, имеет высокое сцепление с поверхностью, хорошую укрывающую способность и окрашиваемость углов. Сохраняет и препятствует формированию коррозии (anti-flash-rust). Дает отличные результаты за короткие сроки.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Краска наносится на внутренние и внешние поверхности:

- металл, чугун и др.
- новые и старые поверхности, окрашенные, такие как калитки, заборы, металлические решетки.
- оцинкованные покрытия. MARCOTECH AU METAL PRIMER материал основы и должен быть окрашен финишными системами отделки.

НЕЛЬЗЯ ОКРАШИВАТЬ материалами на основе нитроцеллюлозы или красками с нитро разбавителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: акрил-уретановые модифицированные сополимеры в водной эмульсии
- Специальные компоненты: ингибитор коррозии, смешанный органический и неорганический.
- Растворитель: вода
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: $1,28 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость (по вязкозаметру Brookfield): 26400 ± 2400 cps при 25 °C
- Высыхание (при 25 °C и 65% U.R.): поверхностное через 3 часа, для повторного окрашивания через 4-5 часов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из железа и чугуна:

- Очистить поверхность механически от отслаивающихся частей и от следов ржавчины.
- Очистить отслоившиеся слои старой краски и отшлифуйте всю поверхность.
- Новые поверхности обезжирьте соответствующим растворителем.
- Очистить поверхность от пыли и грязи.
- На полностью сухую поверхность нанести MARCOTECH AU METAL PRIMER.

На чугунные поверхности, в зависимости от степени проведенной механической очистки, нанести 1 или 2 слоя MARCOTECH AU METAL PRIMER.

Оцинкованные поверхности частично ржавые:

- Очистить поверхность ручным или механическим способом.
- Обезжирить соответствующими средствами поверхность.
- Очистить поверхность от пыли и продолжить нанесение 1 слоя MARCOTECH AU METAL PRIMER.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

-Условия окружающей среды и поверхности:

Температура воздуха: от +8 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C

Наносить на сухую поверхность.

- Избегать нанесения материала под прямыми солнечными лучами и при наличии высокой влажности.

-Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом, краскопульт.

- Перед разведением материал тщательно перемешать.

- Разведение: водой, для кисти и валика на 5 % макс., краскопультом на 10-15 %.

- Количество слоев: 1-2 в зависимости от поверхности.

- После использования инструменты тщательно промыть водой.

- Расход: 14-16 м.кв./л. на слой.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОКРАШИВАНИЕ

- через 4-5 часов красками на водной основе серии UNIMARC.

- через 24 часа синтетическими красками (GLOBAL LUCIDO или SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70).

КОЛЕРОВКА

Материал серого цвета.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: + 30 °C

Минимальная температура хранения материала : + 5°C

В закрытых, прочных упаковках при правильной температуре хранения срок годности около 3 лет.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC) Категория A : грунтовочная краска однокомпонентная с высокими характеристиками (на водной основе). : 140 г/л (2007) / 140 г/л (2010) MARCOTECH AU METAL PRIMER.

Содержит макс: 140 г/л VOC.

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве и последующих дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.

Использовать в проветриваемом помещении. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. При попадании в глаза промыть обильно водой.

Не выбрасывать в канализацию, водоемы. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Грунтовочная краска противокоррозионная на водной основе для металла.

Нанесение на заранее подготовленные поверхности, краска грунтовочная на водной основе для железа противокоррозионная MAROCOTECH AU METAL PRIMER код. 3320807 на основе акрил-уретановых модифицированных смол в водном растворе и антикоррозионных пигментов, 1-2 слоя согласно схеме расхода.