

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Marcotech Au Metal Primer

УНІВЕРСАЛЬНА АНТИКОРОЗІЙНА ГРУНТІВКА НА



КОД 3320807

MARCOTECH AU METAL PRIMER - V.2024-10-08

ОПИС

Однокомпонентна антикорозійна водорозчинна ґрунтівка на основі модифікованих акрил-уретанових смол і спеціальних добавок з пасивуючою/антикорозійною дією. Матеріал призначений для заліза, чавуну, оцинкованого листового металу та легких сплавів, має високе зчеплення з поверхнею, хорошу здатність заповнювати та покривати краї. Продукт має антикорозійну дію та запобігає утворенню миттєвої корозії (захист від корозії). Дає відмінні результати за короткий термін.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Продукт можна використовувати для зовнішніх та внутрішніх робіт, а також можна наносити на:

- поверхні з чорних металів, чавуну тощо;
 - нові, старі або раніше пофарбовані поверхні, такі як ворота, перила, металеві віконні рами і т.д.
 - оцинковані покриття, які значною мірою уражені корозією або які характеризуються різким зменшенням товщини цинку.
- MARCOTECH AU METAL PRIMER є засобом для первинної обробки поверхні, на який завжди потрібно наносити фінішне покриття. Продукт НЕ МОЖНА ПОКРИВАТИ матеріалами, що мають у своєму складі нітроцелюлозу або продуктами, розбавленими нітророзчинником.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: Модифіковані акрил-уретанові сополімери у водній дисперсії
- Спеціальні компоненти: гібридний органічно-неорганічний інгібітор корозії
- Розчинник: вода
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,28 \pm 0,05$ кг/л

- В'язкість відповідно до UNI 8902: 2500±250 ц/с при температурі 25°C (ротаційний віскозиметр Brookfield).
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 3 години, другий шар можна наносити через 4-5 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поверхні з чорних металів і чавуну:
- Механічним способом або вручну видаліть будь-які ділянки, які погано прилягають до поверхні, і будь-які сліди іржі.
 - Видаліть стару фарбу, що відшаровується, і відшліфуйте всю поверхню.
 - Якщо поверхня нова, знежирте її за допомогою відповідного розчинника.
 - Видаліть усі сліди пилу та бруду.
 - Нанесіть MARCOTECH AU METAL PRIMER на абсолютно суху поверхню.
- Якщо поверхня чавунна, нанесіть один або два шари MARCOTECH AU METAL PRIMER, залежно від виду механічного очищення.
- Оцинковані поверхні, частково іржаві:
- Очистіть поверхню від слідів оксиду механічним способом або вручну.
 - Обережно знежирте поверхню за допомогою відповідного лужного розчину або розчинника.
 - Видаліть будь-які сліди пилу та нанесіть один шар MARCOTECH AU METAL PRIMER.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
- Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C Відносна вологість повітря: <75%
- Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
 - Інструменти: пензлик, валик із коротким ворсом, розпилювач.
 - Ретельно перемішайте продукт перед розведенням.
 - Розведення: водою:
 - .пензлик та валик - 0-5%
 - .розпилювач - 10-15%.
 - Кількість шарів: 1-2 шари, в залежності від типу поверхні.
 - Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
 - Орієнтовна витрата матеріалу: 14-16 м2/л на шар. ПОДАЛЬШЕ ФАРБУВАННЯ
 - Через щонайменше 4-5 годин фінішним покриттям на водній основі MARCOTECH AU 10 і 40 тільки для внутрішніх робіт або лінією UNIMARC для внутрішніх і зовнішніх робіт.
 - Через щонайменше 24 години синтетичними фінішними покриттями (GLOBAL LUCIDO або SATINATO, SINTOLIN, KIRON 70).

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у сірому кольорі.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/i: Однокомпонентні захисні покриття (на водній основі): 140 г/л (2010)

MARCOTECH AU METAL PRIMER містить максимум: 40 г/л ЛОС
Продукт не потребує маркування відповідно до положень 67/548/ЄЕС та 1999/45/ЄС з подальшими змінами і оновленнями. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери у навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці. Використовуйте в провітрюваному місці.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Антикорозійна ґрунтівка на водній основі для чорних металів.

Антикорозійна водорозчинна ґрунтівка MARCOTECH AU METAL PRIMER, код 3320807, на основі модифікованих акрил-уретанових смол у водній дисперсії та антикорозійних пігментів наноситься на попередньо підготовлені поверхні в один або два шари (залежно від зазначеної витрати).

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.