

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

My_Art

Veladura decorativa con micro cristales para interiores



SERIE 454

MY_ART - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

MY_ART es un acabado que permite la realización de una vasta gama de decoraciones personalizables. Se realizan efectos en transparencia caracterizados para la presencia de micro cristales que donan un suave escalonado multi colores.

Las variedades estéticas realizables dependen de la capacidad creativa y de la superposición de efectos y colores.

Resultan adecuados como base decorativa los productos: Marcopolo, Cadoro, Bravocasa, Unimarc Smalto Murale Opaco, Rilievo, en el color deseado.

Para más informaciones más allá de la habilidad del aplicador consultar la ficha de documentación técnica específica.

La super posición de la veladura MY_ART crea el efecto definitivo, MY_ART es sin formaldehído y plastificantes añadidos.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable en:

- Revoques nuevos y antiguos a base de conglomerantes hidráulicos.
- Superficies de hormigón.
- Superficies de yeso y placas de yeso.
- Antiguas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, firmes, absorbentes y cohesionados.
- Conglomerados de diversa naturaleza mineral siempre absorbentes. Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo las normas del apartado 'PREPARACIÓN DEL SOPORTE'. No aplicar en soportes frescos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: Resina acrílica en emulsión acuosa
- Masa volumetrica EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,05$ kg/l
- Reacción al fuego EN 13501-1: Clase A2 s1 d0

Se refiere a un consumo no superior al indicado y a una aplicación sobre superficie incombustible.

- Secado (a 25 °C y 65% de U. R.): fuera polvo 30 min.; al tacto 2 horas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies en mortero, yeso y cartonyeso:

- Asegurarse de que el soporte esté bien seco y madurado. Es necesario proceder a la reparación o la consolidación con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cod. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cod. 4810333. COMBAT 444 cod. 4810444.
- Eliminar, cepillando o mediante lavado, las posibles eflorescencias presentes y las partes exfoliantes de antiguas pinturas. Eliminar totalmente posibles capas elevadas de pinturas a cal o a tempera.
- Quitar los depósitos de polvo, bruma y otros, mediante un cepillado.
- NIVELAR las irregularidades del soporte y tratar los agujeros, grietas y hundimientos con TAMSTUCCO 9400006/9410110. Cerrar herméticamente las fisuras con sellantes adecuados.
- Lijar los estucados y los parches con papel de lijar; quitar el polvo.
- Realizar cualquier rasurado en mortero con RASAMIX 9440160, con BETOMARC 9450150 o con RASOMARC 9500150 según el tipo de soporte.
- Fijar con una capa de IDROFIS 4700006 Fijador acrílico al agua o el fijador micronizado solvent free ÁTOMO 8840001. Sobre pladur aplicar el fijador específico PREPARA 4710019 Aislante pigmentado.
- Aplicar la capa del fondo seleccionado para la realización del efecto deseado.
- Proceder a la aplicación de MY_ART según las modalidades indicadas en las indicaciones para el empleo.

* (Las diluciones del aislante y la cantidad de aplicación son en función de la absorción del soporte y deben determinarse mediante pruebas preliminares sobre el soporte específico).

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiente: Min. 8 °C / Max. 35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. 5 °C / Max. 35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Métodos de aplicación: pincel.

- Nr de capas: uno o más según el efecto deseado.

- Dilución: con agua max 10%

- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después de su uso con agua.

Métodos de empleo:

Aplicar el producto y trabajarlo directamente con la herramienta deseada.

Para aplicaciones con llana en plástica es aconsejable de aplicar antes el producto con un pincel.

- Rendimiento indicativo: 15-20 m²/l por capa y si se refiere a aplicaciones sobre superficies lisas y medianamente absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

El producto está disponible en la base neutra y se puede teñir con las pastas colorantes del Sistema Tintometrico Marcromie.

Nunca utilizar más del 5% en volumen de pastas tintometricas.

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C

Temperatura minima de conservacion: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura

adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: Pintura para efectos decorativos (base Agua): 200 g/l (2010)

Contiene max: 200 g/l VOC

Usar el producto según las vigentes normas de higiene y seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Acabado decorativo a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa.

Aplicar MY_ART, serie 454, en superficies ya preparadas en las capas y en las cantidades determinadas de la absorción del soporte del efecto decorativo deseado.

Suministro y puesta en obra del material € al m2.