

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

My_Art

ДЕКОРАТИВНЕ НАПІВПРОЗОРЕ МІКРОКРИСТАЛІЧНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ
ВНУТРІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 454

MY_ART - V.2024-10-08

ОПИС

MY_ART — це покриття, здатне реалізувати будь-які дизайнерські рішення. Матеріал створює ефект прозорості завдяки блискучим мікрористалам з ніжними багатобарвними відтінками, що переливаються.

Різноманітність естетичних ефектів, що реалізуються, залежить від техніки нанесення, текстури та кольору поверхні.

Матеріал можна використовувати в якості декоративної основи для таких продуктів, як Marcopolo, Cadoro, Bravocasa, Unimarc Smalto Murale Opaco, Rilievo, у бажаному кольорі. Для отримання інформації щодо техніки нанесення дивіться відповідну технічну документацію.

Фінішне напівпрозоре покриття MY_ART створює завершальний ефект поверхні.

MY_ART не містить формальдегіду та пластифікаторів.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні з дерева, ДСП, фанери тощо. Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акрилові смоли у водній емульсії
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,05$ кг/л
- Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): сухий від пилу - через 30 хвилин, на дотик - через 2 години.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:
- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
 - Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, та відновлювальним засобом СОМВАТ 333, код 4810333. Щоб захистити стіну від утворення цвілі, додайте дезінфікуючий засіб СОМВАТ 444, код 4810444.
 - Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
 - Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою ТАМСТУССО 9400006/9410110; відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.
 - Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
 - При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або ВЕТОМАРС FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.
 - На чисту, суху поверхню нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001. На поверхні з гіпсокартону необхідно нанести спеціальну пігментовану ґрунтівку PREPARA 4710019.
 - Нанесіть обрану декоративну основу для досягнення бажаного ефекту.
 - Нанесіть MY_ART, як описано в інструкції щодо застосування.
- *(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C Відносна вологість повітря: <75%
Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C
Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: пензлик.
- Кількість шарів: Один або декілька шарів залежно від бажаного ефекту.

- Розведення: макс. 10%
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Спосіб нанесення:
Нанесіть матеріал і відразу надайте бажаний ефект за допомогою обраного інструменту.
При нанесенні пластиковим шпателем рекомендується спочатку розподілити матеріал пензликом.
Орієнтовна витрата матеріалу: 15-20 м²/л в залежності від декоративної основи, що використовується.
Витрата матеріалу істотно змінюється залежно від типу ефекту, що реалізується. У разі робіт великого обсягу рекомендується зробити попередню пробу.

ТОНУВАННЯ | Продукт нейтрального кольору та може тонуватися за допомогою фарбувальних паст системи тонування Marcromie. Не перевищуйте кількість паст, що додаються для тонування - максимум 5% від об'єму.

ЗБЕРІГАННЯ | Максимальна температура зберігання: +30 °C
Мінімальна температура зберігання: +5 °C
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/I: декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)
Продукт містить максимум: 200 г/л ЛОС. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ | Декоративне покриття на основі акрилових сополімерів у водній емульсії.
MY_ART серії 454 наноситься на попередньо підготовлені поверхні шарами в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні і бажаного естетичного ефекту.
Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².