

SAN MARCO  
is a brand of  
San Marco Group Spa


[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Neptunus Intonaco Di Finitura

САНИРУЮЩАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ СТЕН



9480180

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA - V.2024-09-24

## ОПИСАНИЕ

NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA - финишная эмаль для оздоровления поверхностей с помощью saniрующей штукатурки в присутствии влажности или образования солей. Обладает высокой паропроницаемостью, высокими водоотталкивающими свойствами, благодаря которым NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA особенно предназначается для выполнения : - отделки цоколя в зданиях с защитой от поднимающейся влаги и выцветов; - штукатурки внутренних помещений для удаления влаги в помещениях, подверженных сильной конденсации или влажности (подвальные помещения, погребы) , при условии, что они хорошо проветрены; - штукатурки для фасадов, устойчивой к непогоде и к резким перепадам температуры; дополнительной штукатурки для работ по частичному восстановлению штукатурки.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на:  
- поверхностях, обработанных NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE код 9480170.  
- старых штукатурках, если на них нет красок и/или покрытий.  
- предварительно подготовленные известковые и цементные штукатурки и растворы на основе извести и цемента.  
- штукатурках на основе кирпичной крошки и воздушной извести.  
Не применять на:  
- бетонных, сляющихся или неустойчивых поверхностях.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип связующего вещества: модифицированное гидравлическое с особыми добавками и отобранными заполнителями.  
- Плотность смеси UNI EN ISO 2811-1:  $1,60 \pm 0,05$  кг/л

- Внешний вид: серый порошок
- Содержание воздуха: около 20%
- Проницаемость для воды в жидком состоянии UNI EN 1062- 3: средняя,  $w=0,25 \text{ кг/м}^2\text{ч}^{0,5}$
- Замес обрабатывается как минимум 3 часа.
- Высыхание очень зависит от условий окружающей среды и влажности, а также от основания, в любом случае продукт нельзя окрашивать в течение 20 дней и только убедившись, что покрытие полностью сухое (без признаков влажности).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Кладка должна быть полностью без штукатурки.
- При наличии влаги удалить слой старой штукатурки примерно на 50 см выше видимой полосы от влажности.
- Удалите все отслаивающиеся части и/или солевые отложения после очистки щеткой и мытья водой, желательнее с помощью мойки высокого давления.
- Когда основание высохнет, нанесите слой NEPTUNUS ANTISALE код 0700240, следуя инструкциям соответствующего технического паспорта.
- Выждать 24 часа, затем нанести NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 в 2 этапа (согласно инструкциям, указанным в соответствующем техническом паспорте):  
1-й этап) Выполнение сцепляющего обрызга:  
Смешайте NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE с помощью механического миксера в течение примерно 1 минуты с NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIО код 0700250 в соотношении 20% (5 литров на мешок 25 кг); добавить 1 л воды на 25 кг смеси. Наносимая смесь должна быть очень жидкой и однородной, она набрасывается на основание, не покрывая его полностью (покрыть макс. 60% всей поверхности). Таким образом выход раствора составляет примерно 7-8 м<sup>2</sup> для 25-килограммового мешка NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170.  
2-й этап) Нанесение штукатурки с диффузионной способностью:  
- Не менее чем через 1 час после нанесения связующего обрызга нанесите NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170, предварительно смешав его с 17-19% воды.  
- Через 24 часа после предыдущего этапа увлажните основание и нанесите NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:  
Температура окружающей среды: Мин. +8°C / Макс. +35°C  
Относительная влажность окружающей среды: <75%
- Температура поверхности: Мин. +5°C / Макс. +35 °C  
Влажность поверхности: <10%
- Избегайте нанесения в случае сильного ветра, тумана, под прямыми солнечными лучами и под начинающимся дождем.
- Не наносить на замерзшие или оттаивающие поверхности
- Способ нанесения:  
Продукт можно наносить стальной кельмой и разглаживать поролоновой теркой.  
Смешивание: с 22% воды (4,3-4,5 л воды на 20 кг раствора).  
Подготовка: Налейте 3/4 от общего количества воды для

замешивания в емкость и равномерно добавляйте продукт, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков. Перемешать до получения однородной смеси и добавить оставшуюся воду. Замесить и перемешать в течение 2-3 минут, в бетономешалке или миксере на малых оборотах, до получения однородной смеси без комков.

- Наносится один слой продукта.
- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.
- Ориентировочный расход: 3 кг/м<sup>2</sup> (20-килограммового мешка хватит покрыть примерно 6,5 м<sup>2</sup>).
- Окрашивается силиконовыми, известковыми или силикатными красками.
- Для наружного применения в целях достижения максимальной производительности системы влагоудаления используйте отделочные материалы с высокой степенью воздухообмена и низким водопоглощением: продукты линии SCUDOSIL.
- В интерьере можно наносить силикатные краски MARCOSIL PITTURA LISCIA s. 926 и SILDOMUS SANA s.151.

**КОЛЕРОВКА** | Продукт доступен в сером цвете.

**ХРАНЕНИЕ** | Максимальная температура хранения материала: +30°C  
Минимальная температура хранения: +5°C  
Срок хранения материала составляет 1 год при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

**УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ** | Не подпадает под действие Законодательного декрета 161/2006 (Дир. 2004/42/ЕС)  
Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллергическую реакцию на коже. Вызывает серьезное повреждение глаз. Может вызвать раздражение дыхательных путей.  
Используйте средство согласно действующим санитарным нормам и техники безопасности; после использования не выбрасывайте емкости в окружающую среду, дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как специальные отходы. Не выливать в канализацию, водоемы и на землю.  
Для получения дополнительной информации см. лист безопасности.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ** | Влагопоглощающая штукатурка для финишной отделки saniрующих штукатурок.  
Мелкозернистая saniрующая штукатурка NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA код 9480180, на основе гидравлического вяжущего, модифицированного специальными добавками и отобранными заполнителями, наносится на предварительно подготовленные поверхности с расходом 3 кг/м<sup>2</sup>, для восстановления поверхностей с проблемами влажности.  
Поставка и укладка материала € ..... за кв.м.



SAN MARCO  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

---

Technical data sheet:  
NEPTUNUS INTONACO DI  
FINITURA  
Revision: 2024-09-24

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia, non è possibile assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di utilizzo non sono sotto il nostro controllo diretto. Consigliamo di verificare sempre l'adeguatezza del materiale in ogni caso specifico. Questo documento tecnico descrive l'operazione e automaticamente sostituisce tutti i precedenti.