

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Paintop

МИЮЧА КВАРЦОВА ЕМУЛЬСІЙНА ФАРБА



СЕРІЯ 633

PAINTOP - V.2024-10-08

ОПИС

РАІNТОР — це емульсійна фарба для зовнішніх стін на основі акрилових смол і кремнієвих наповнювачів, прекрасно заповнює і дозволяє вирівняти нерівності поверхні.

Акрилова смола, яка входить до складу, гарантує матеріалу високу стійкість до вологого прибирання та лужного середовища, характерного для цементних основ і будівельних розчинів загалом.

Поверхні, пофарбовані за допомогою РАІNТОР, набувають естетичного матового вигляду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акриловий сополімер у водній емульсії
- Класифікація відповідно до UNI EN 1062-1 (фарби для зовнішніх робіт):
 - .Блиск відповідно до EN ISO 2813: клас G3 (<10, матовий)
 - .Товщина сухої плівки відповідно до ISO 3233: клас E3 (100-200 мкм)
 - .Розмір зерна відповідно до EN ISO 787-18: клас S2 (<300 мкм, середній)
 - .Ступінь паропроникності відповідно до UNI EN ISO 7783-2: клас V3 (Sd>1,4 м, низька)
 - .Водопроникність відповідно до UNI EN 1062-3: клас W2 (0,1-0,5, середня)
 - .Стійкість до розтріскування відповідно до UNI EN 1062-7A: клас A0 (не стосується)
 - .Проникність CO2 відповідно до UNI EN 1062-6: клас C0 (не стосується)
- Інші характеристики
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,67±0,05 кг/л
- В'язкість відповідно до UNI 8902: 52000±4000 ц/с при

температурі 25°C (віскозиметр Brookfield)
- Максимальний розмір гранул кварцу: 100 мкм
- Стійкість до мокрого стирання відповідно до UNI 10560: >5000 циклів, відмінна
- Стійкість до лугів відповідно до UNI 10795: стійка
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 4 години.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Покриття можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
- Бетонні поверхні.
- Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня витримана не менш ніж 28 діб.
- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути твердою. При необхідності відновіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.
- Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися та погано прилягають. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної та/або водоемульсійної фарби, що відшарувалися, попередньо ретельно змочивши поверхню або за допомогою водоструминної машини під високим тиском.
- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні. Щілини, тріщини та западини необхідно обробити TAMSTUCCO 9400006 або TAMSTUCCO POWDER 9410110; на зовнішніх стінах за допомогою сітки та RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або інших продуктів на основі цементу.
- Тріщини всередині та ззовні необхідно розшити та заштукатурити спеціальними ущільнювальними засобами (штукатуркою та подібними).
- Відшліфуйте штукатурку та можливі нерівності наждачним папером.
- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
- При необхідності обробіть поверхню м'яким засобом СОМВАТ 222 (код 4810222), та відновлювальним засобом СОМВАТ 333 (код 4810333). При необхідності додайте в фарбу СОМВАТ 111 код 4810111 в пропорції 1 л добавки на 7 л продукту.
- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та нанесіть: Всередині приміщення, шар настінної акрилової ґрунтовки IDROFIS 4700006, розведеної водою у співвідношенні від 1:6 до 1:8.

На зовнішні поверхні або внутрішні поверхні зі старою водоемульсійною фарбою або поверхні, що осипаються, нанесіть

шар настінної ґрунтівки на основі розчинників ISOMARC 4410111, розведеної на 40-100% синтетичним розчинником 5210011.

- Нанесіть PAINTOP, як описано в інструкції щодо застосування.

Залізобетонні поверхні:

- Очистіть за допомогою щітки та видаліть можливі шари старої фарби або фарби, що відшарувалася.

- Видаліть структурні частини цементу, що недостатньо прилягають до поверхні.

- Металеві кінці арматури, що виступають з поверхні, необхідно ретельно очистити від іржі та обробити антикорозійним засобом BETOXAN PRIMER 9490125.

- Відновіть відсутні частини за допомогою тиксотропної безусадкової штукатурки, армованої волокном BETOXAN 400 9490140, та/або безусадкової антикарбонатної штукатурки BETOXAN 200 9490120.

- Якщо поверхня уражена цвілью, спочатку обробіть її миючим засобом COMBAT 222 (код 4810222), та відновлювальним засобом COMBAT 333 (код 4810333). При необхідності додайте в фарбу COMBAT 111 код 4810111 в пропорції 1 л добавки на 7 л продукту.

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та нанесіть:

Всередині приміщення, шар настінної акрилової ґрунтівки IDROFIS 4700006, розведеної водою у співвідношенні від 1:6 до 1:8. На зовнішні поверхні або внутрішні поверхні зі старою водоемульсійною фарбою або поверхні, що осипаються, нанесіть шар настінної ґрунтівки на основі розчинників ISOMARC 4410111, розведеної на 40-100% синтетичним розчинником 5210011.

- Нанесіть PAINTOP, як описано в інструкції щодо застосування.

*(Розведення ізоляційного матеріалу та кількість його нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C

Відносна вологість повітря: <75%

Температура поверхні: Мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.

- Для досягнення оптимального зовнішнього вигляду та ефективності покриття, рекомендується наносити матеріал лише у вищезазначених кліматичних умовах і захищати поверхню від дощу і вологи протягом 48 годин після нанесення. Необхідно дати можливість матеріалу повністю висохнути і забезпечити рівномірну полімеризацію, яка відбувається приблизно через 10 днів.

- На поверхнях, на які потрапила дощова вода протягом 10 днів після нанесення, можуть утворитися матові вертикальні патьоки. Це не завдасть шкоди зовнішньому вигляду матеріалу і може бути очищено водою під високим тиском або після наступних дощів.

- Нанесення матеріалу на поверхні із сольовим нальотом або об'єктах з високим рівнем вологості не гарантує зчеплення матеріалу з поверхнею. Тому необхідно підготувати поверхню

заздалегідь, покрити її штукатуркою проти підняття вологості, а потім пофарбувати силоксановою системою NEPTUNUS/SCUDOSIL.

- Інструменти: пензлик або шерстяний валик.

- Кількість шарів: мінімум 2 шари.

- Розведення: для нанесення пензликом: перший шар на 35-40% водою; другий шар на 20-25%.

- Не рекомендується наносити безповітряним фарбопультом у зв'язку з абразивним впливом кремнієвих наповнювачів у матеріалі.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 7-8 м²/л на один шар на гладких поверхнях із середнім поглинанням.

Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів та барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

При нанесенні продукту на зовнішні поверхні рекомендується використовувати матеріал з однієї партії для покриття стін від одного краю до іншого. Якщо необхідно використати фарбу з іншої партії на одній стіні, не наносьте їх поруч. Для з'єднання використовуйте будь-які розриви суцільності поверхні: молдинги, краї, кабелі тощо.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії А/с: Покриття для зовнішніх стін на мінеральній основі (на водній основі): 40 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 40 г/л ЛОС

Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Кварцова емульсійна фарба PAINTOP серії 633 на основі акрилової смоли у водній емульсії з кварцовими наповнювачами з максимальним розміром зерна 0,1 мм наноситься на попередньо підготовлені поверхні принаймні в 2 шари в кількості, яка залежить від поглинаючої здатності поверхні.

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².