

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Perlanceo

SILOXAN-DEKO-FINISH MIT PERLEFFEKT FÜR INNENBEREICHE



SERIE 384

PERLACEO - V.2024-10-08

BESCHREIBUNG

PERLACEO ist ein Wanddekorprodukt für Innenbereiche auf der Basis von modifizierten Siloxanpolymeren und speziellen Zusätzen, das, wenn es auf einem schon mit DECORFOND 3880019 angestrichenen Untergrund aufgetragen wird, den Erhalt besonderer und raffinierter Farbeffekte erlaubt, die vom Lichteinfall noch hervorgehoben werden.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf lackierten Oberflächen mit DECORFOND 3880019:

- alten und neuen Putzen - Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte - Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen. Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.
- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheit und neuen Putzen Oberflächen sollten angemessen vorbereitet werden. Anweisungen im Abschnitt "Vorbereitung der Oberfläche". Nicht auf frischen Oberflächen auftragen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: acryler-siloxane modifiziertes Copolymer
- Volumenmasse UNI EN ISO 2811-1:1,10+0,05 kg/l
- Brandverhalten EN 13501-1: Klasse A2 s1 d0

Bei einem Verbrauch, der die genannten Mengen nicht übersteigt, und bei Verarbeitung auf einer nicht brennbaren Fläche.

- Trockenlegung (zu 25° C und 65 % des U.R.): 1 Stunde fühlen, überstreichbar nach 6 Stunden.

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

- Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche trocken ist. Wenn notwendig muss mittels speziellen Produkten die Verfestigung bzw. Trocknung beschleunigt werden.
- Bei Schimmel die Oberfläche mit Reinigungsmittel COMBAT 222 cod.

4810222 und mit dem Sanierungsmittel COMBAT 333 cod. 4810333 behandeln.

Um die Mauer vor der Bildung von Schimmel zu schützen, das Produkt mit dem Hygienemittel COMBAT 111 cod. 4810111.

- Mittels verspachteln oder mittels Waschung die eventuellen gegenwärtigen Effloreszenzen und die abfallenden Teile alter Malereien beheben.

- Staub, Smog oder andere Ablagerungen mittels Spachtel beheben. Oberflächen in Putz, Gips und Gipsplatte:

- Die Unregelmäßigkeiten der Oberfläche beheben und die Löcher, Risse, Spalten und Mulden mit TAMSTUCCO 9400006 oder TAMSTUCCO POLVERE 9410110 behandeln.

- Den Stuck und die Anstückelungen mit gläsernen Papier schleifen und Spalten müssen versiegelt werden.

- Eventuelle Schur auf Putz mit RASAMIX 9440160 oder mit BETOMARC 9450150 oder mit RASOMARC 9500150 je nach Oberfläche behandeln.

- Mit dem mikronisierten, lösungsfreien Fixiermittel ATOMO 8840001 behandeln.

- bei Untergründen die bereits mit intensiven Farben lackiert und behandelt wurden ist es ratsam den Untergrund zu homogenisieren. 2 Schichten von auftragen DECORFOND Code 3880019, verdünnt mit 30-35% Wasser.

- Nach erfolgter Trockenlegung des Grundes, nach mindestens 6 Stunden, PERLACEO auftragen. Oberflächen in Beton:

- unpassende Strukturteile aus Zement entfernen.

- Das Metall der Oberflächen (falls vorhanden), wird sorgsam verspachtelt und mit BETOXAN PRIMER 9490125 passivierendem Fliesenmörtel behandelt.

- die fehlenden Teile mit BETOXAN 400 und BETOXAN 300 Malta gegen Schrumpfung, tixotropisch, faserverstärkend 94901410/0130 in Gang setzen die Endglättung mit BETOXAN 200, gegen Schrumpfung, antikarbonatisch 9490120 ausführen.

- Material auf trockenen und sauberen Oberflächen auftragen.

Im Innenbereich eine Schicht von IDROFIS 4700006, dem acrylen Wandfixiermittel 8840001 auftragen. Im Außen- und Innenbereich muss bei dünnen Schichten und abbröckelnden Oberflächen das lösende Isoliermittel ISOMARC 444101111 oder das mikronisierte, lösungsfreie Fixiermittel ATOMO 8840001 verwendet werden.

- 2 Schichten DECORFOND 3880019 auftragen.

- nach der Trockenlegung der Oberfläche mindestens (mind. 6 Stunden) PERLACEO auftragen

*(Die Verdünnung der Fixiermittel wurden getestet und vorher mit Proben auf den speziellen Oberflächen definiert. Nähere Informationen können Sie dem jeweiligen Datenblatt entnehmen.)

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

- PERLACEO muss auf spezifischen Grund DECORFOND angewendet werden. Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche: Feuchtigkeit (außen): <75% Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C Feuchtigkeit des Oberfläche: <10%

- Die Anwendung zusammen mit Kondeswasser und und Sonneneinstrahlung vermeiden.

- Nach der Anwendung, müssen die äußeren Oberflächen von Regen und Feuchtigkeit trocknen. Die Trockenlegung dauert normalerweise (bei 20°C) ca. 48 Stunden.

- Werkzeuge: Pinsel, Schwamm, Tampon oder Lappen.

- Verdünnung mit Wasser: 70 bis 100% - Auftragsschichten: 2

- Bearbeitungen: nach der Verteilung des Produktes führen Sie die Verzierung mit

einem Pinsel durch, nicht auf Oberflächen aufbringen

- mit Pinsel: nicht auf haftende Art bearbeiten um einen Farbtoneffekt zu erhalten - mit Schwamm oder Tampon: Dekorationen mit einem eingetränkten Schwamm oder Tampon bearbeiten.

- mit Lappen: mit einem Übermaß von der Oberfläche entfernen, eingebunden in einem Lappen entsteht ein antikisierenden Effekt.

- Das Produkt muss vor der Trocknung bearbeitet werden. Das Produkt wird auf den Flächen aufgetragen und Zusammenführungen werden vermieden. Mit mehreren Arbeitern kann die „Nass auf Nass“ Bedingung garantiert werden.

- Ergiebigkeit: ca. 15-20 m²/l pro Schicht Anwendungen auf Oberflächen die glatt sind oder teilweise absorbieren. Es ist ratsam die Ergiebigkeit mit einer vorherigen Probe auf der spezifischen Oberfläche zu verwenden

FÄRBUNG

Die Farben lassen sich mit dem Farbmischsystem herstellen.

Außerdem kann das Produkt mit den Farbstoffen COLORADO Serie 548 abgetönt werden.

Soweit verschiedene Produktionen verwendet werden, ist es ratsam, die unterschiedlichen Produktionen zu mischen, um leichte Abweichungen bei den Farbtönen zu vermeiden.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)

Kat. A/l: Malereien mit dekorativen Effekt (Wasserbasis): 200 g/l (2010)

Enthält max.: 100 g/l VOC

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Vorbereitete Oberfläche, 2x Auftragen Siloxane Verzierung mit perlenartigen Effekt für Innen. PERLACEO, Serie 384 aus Basis von acrylen Copolymer (Wasser Basis) Geeignet für dekorative Oberflächen im Innenbereich Verbrauch und Anwendung des Materials €. pro qm