

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Perlanceo

Produit de finition à base de siloxane à effet perlé pour intérieurs



SÉRIE 384

PERLACEO - V.2024-09-23

DESCRIPTION

PERLACEO est un produit pour la décoration des murs à l'intérieur à base de polymères siloxaniques modifiés et d'additifs particuliers qui, appliqué sur un fond déjà peint avec DECORFOND 3880019, permet d'obtenir des effets chromatiques particuliers et raffinés mis en évidence sous l'action de la lumière.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable sur des supports peints avec DECORFOND Cod. 3880019.

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques.
 - Surfaces en béton.
 - Surfaces en plâtre et placoplâtre.
 - Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants homogènes.
 - Matériaux de différente nature minérale pourvu qu'ils soient absorbants.
- Les surfaces doivent être préparées spécifiquement en suivant les instructions décrites au paragraphe 'PREPARATION DES FONDS'.
Ne pas appliquer sur des supports qui viennent d'être traités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
 - Classification AFNOR NF T 36-005: Famille I, Classe 10C.
 - Nature du liant: copolymères siloxanique modifiés.
 - Masse volumétrique selon UNI EN ISO 2811-1: $1,10 \pm 0,05$ kg/l.
 - Réaction au feu EN 13501-1 : Classe A2 s1 d0.
- Pour une consommation ne dépassant pas ce qui est indiqué et une application sur une surface non combustible.
- Séchage (à 25 °C et 65 % d'H.R.): au toucher en 1 heure; recouvrable en 6 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports doivent être sains, propres, secs et préparés conformément aux

prescriptions du DTU 59/1.

SUPPORTS REVETUS

Peintures aqueuses, Peintures solvantées, Peintures minérales RME, RPE, RSE
appliquer ATOMO 8840001 Fixateur micronisé sans solvant. Appliquer 2
couches de DECORFOND 3880019 en suivant les instructions décrites dans le
sien fiche technique correspondante.

SUPPORTS NON REVETUS

Plâtres de Paris, Béton, Enduit liants hydrauliques, Dalles de béton cellulaire,
Briques maçonnerie de parement, Panneaux de fibres ciment, appliquer
ATOMO 8840001 Fixateur micronisé sans solvant. Appliquer 2 couches de
DECORFOND 3880019 en suivant les instructions décrites dans le sien fiche
technique correspondante.

APPLICATIONS

-Conditions climatiques: en conformité avec DTU 59/1 paragraphe 6.1.

Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humidité relative de l'environnement: <75%

Température du support: Min. +5 °C / Max. + 35 °C

Humidité du support: <10%

-Matériel: pinceau, éponge, tampon, chiffon.

-Nombre de couches: 1- 2 couches.

-Diluant: eau.

-Dilution: 70-100% avec l'eau.

-Appliquer deux couches de DECORFOND Cod. 3880019 en suivant les
instructions décrites dans leur fiche technique correspondante.

-Attendre le séchage complet du fond et appliquer PERLACEO.

-Mode de travail: après avoir distribué le produit avec le pinceau sur les
surfaces, exécuter la finition:

-avec un pinceau: le travailler de manière non uniforme pour obtenir un effet
fondu.

.avec une éponge ou un tampon: le travailler avec une éponge ou un tampon
légèrement imprégnés de peinture.

-avec un chiffon: enlever avec le chiffon l'excès du support; le mouvement donné
avec le chiffon crée l'effet antique.

-Le produit doit d'abord être travaillé avant que ne commence la phase de
séchage; sur de grandes surfaces, éviter les raccords; travailler toujours mouillé
sur mouillé avec un nombre de personnes suffisantes pour garantir cette
condition.

-Nettoyage du matériel: à l'eau, immédiatement après usage.

-Rendement indicatif: 15-20 m2/l par couche correspondant à des supports
lisses et d'absorption moyenne. Il est important de calculer le rendement effectif
par le biais d'un essai préliminaire sur le support spécifique.

MISE A LA TEINTE

La coloration peut être obtenue par le Système Teintométrique.

Le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO serie 548.

En cas d'emploi de différentes fabrications de produits teintés, mélanger entre
elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivants la date de
production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts
et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/l: Revêtements à effets décoratifs PA: 200 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 100 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Défense de getter les résidus dans les drainages, dans fleuves ou dans la nature. Pour plus d'informations consulter la fiche des données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Finition silossanique à effet nacré pour intérieurs.

Application, sur des surfaces déjà préparés, de peinture à base de polymères siloxaniques à dispersion aqueuse PERLACEO série 384 adéquatement teinté, idéal pour obtenir des effets chromatiques particuliers.

Fourniture et pose du matériel € m2.