

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Primer

УНІВЕРСАЛЬНА АНТИКОРОЗІЙНА ҐРУНТІВКА ДЛЯ СКЛАДНИХ ПОВЕРХОНЬ



КОД 1630307

PRIMER - V.2024-10-08

ОПИС

PRIMER — це однокомпонентна ґрунтівка на основі синтетичних полімерів і антикорозійних пігментів з високою еластичністю та зчепленням, особливо підходить для поверхонь, що важко обробляються, таких як оцинкований листовий метал, мідь, алюміній, легкі сплави, ПВХ тощо...

PRIMER характеризується чудовими антикорозійними властивостями, добре наноситься та покриває поверхню, а також може покриватися різними типами емалі.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

чорні метали, оцинкований листовий метал, мідь, алюміній, легкі сплави, ПВХ навіть в особливо суворих умовах навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифікована алкідна смола
- Антикорозійні пігменти: фосфат цинку
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,27 \pm 0,05$ кг/л
- В'язкість відповідно до UNI 8902: 850 ± 30 ц/с (ротаційний віскозиметр Rotothinner при температурі 25°C)
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 2 години, другий шар можна наносити через 12 годин.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Конструкції з чорних металів, які раніше не фарбувалися:

- Видалить можливі налиплі та тверді частинки каламіну, а також сліди іржі за допомогою промислового піскоструминного апарату (клас SA2) або очистіть поверхню механічно чи вручну.

- Очистіть поверхню від пилу, переконайтеся, що вона повністю висухла, і нанесіть PRIMER.
- Якщо поверхня нова і на ній немає каламіну чи іржі - достатньо знежирити поверхню за допомогою очищувального розчинника. Пофарбовані конструкції з чорних металів:
- Очистіть поверхню від старої фарби, що відшарувалася, та іржі механічним способом або вручну, відшліфуйте стару фарбу, що добре тримається на поверхні, щоб вона стала шорсткою.
- Очистіть поверхню від пилу.
- Нанесіть PRIMER на абсолютно суху поверхню.
- У разі якщо поверхня дуже пошкоджена, рекомендуємо повністю видалити старе покриття та іржу за допомогою піскоструминного апарату класу SA2 1/2 або за допомогою засобу для видалення фарби SVERNICIATORE SM10, код 5610014, та ретельно очистити поверхню механічним способом або вручну.
- Для відновлення первісного блиску металу поверхні, оброблені піскоструминним способом, необхідно покрити PRIMER не пізніше ніж через 8 годин. Поверхні з оцинкованого алюмінію або легких сплавів:
- Очистіть поверхню від слідів оксиду механічним способом або вручну.
- Обережно знежирте поверхню за допомогою відповідного лужного розчину або розчинника.
- Видаліть усі сліди пилу, після чого нанесіть ґрунтовку PRIMER на абсолютно суху поверхню. Поверхні із пластику (ПВХ):
- Відшліфуйте поверхню, щоб вона стала злегка шорсткою.
- Знежирте поверхню відповідним розчинником і очистіть поверхню.
- Нанесіть PRIMER на абсолютно суху поверхню.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C. Відносна вологість повітря: <80%.
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C
Відносна вологість поверхні: <10%
- Не наносьте продукт, якщо на поверхні є конденсат, або під прямими сонячними променями.
 - Інструменти: пензлик.
 - Ретельно перемішайте продукт перед розведенням.
 - Розведення: розчинником для швидковисихаючих емалей 5070712 на 5%.
 - Нанесення матеріалу розпилювачем можливе лише в умовах фабрики (згідно з Директивою 2001/42/ЄС) з розведенням Уайт-спіритом 5070712 до 20%.
 - Інструменти необхідно очистити розчинником для швидковисихаючих емалей 5070712 відразу після використання.
 - Орієнтовна витрата матеріалу: сильно залежить від типу поверхні.
- На нову оцинковану поверхню, поверхню з легких сплавів або ПВХ достатньо нанести один шар продукту з витратою 12-13 м²/л, що відповідає товщині 30 мікрон.
- На частково заіржавлені поверхні із чорних металів або оцинковані поверхні, нанесіть 2 шари засобу з інтервалом не менше 12 годин з витратою 6-7 м²/л (на 2 шари), що відповідає

товщині 60 мікрон.

- Фарбувати можна мінімум через 12 годин за допомогою:

Алкідні емалі (GLOBAL, SINTOLIN, KIRON 70)

Емалі на водній основі (лінія UNIMARC) Швидкосихаючі емалі (MARCORES)

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/i: Однокомпонентні захисні покриття (на основі розчинника): 500 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 500 г/л ЛОС Легкозаймиста рідина та випари. Може викликати сонливість або запаморочення. Речовина шкідлива для водної флори та фауни з довготривалими наслідками.

Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте тару, дайте залишкам повністю висохнути та утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Універсальна антикорозійна ґрунтівка PRIMER, код 1630307, на основі алкідних модифікованих смол та антикорозійних пігментів наноситься на попередньо підготовлені поверхні в 1-2 шари в кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні, з мінімальною витратою 80 мл/м² для нових поверхонь з оцинкованої сталі, легких сплавів, ПВХ та 140 мл/м² для частково заіржавлених поверхонь з чорних/оцинкованих металів (на 2 шари).

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².