

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Prorame

PROTECTOR TRANSPARENTE PARA COBRE



CÓD. 186N001

PRORAME - V.2024-09-23

DESCRIPCIÓN

PRORAME es un protector transparente semilucido que gracias a su composición a base de resina acrílica libre en solvente y passivante para cobre, protege las superficies en cobre de la oxidación (ej. canalón) impidiendo la formación de las características y antiestéticas marcas verdosas que se transmiten también a las superficies murales en contacto.

INDICACIONES DE EMPLEO

Aplicable sobre superficies en cobre.
Indicado también para la protección de manufacturados en hierro y latón en interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: polímeros acrílicos
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $0,90 \pm 0,05$ Kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento UNI 8902: 570 ± 50 cps (viscosímetro rotacional Rotothinner a 25 °C)
- Brillo UNI EN ISO 2813: 45 ± 5 ángulo de lectura de 60°
- Secado (a 25 °C y 65% de U.R.): 1 hora al tacto; pintar encima no antes de 24 horas después de la primera aplicación.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Superficies en cobre:
- Prevenir una cuidadosa preparación del soporte mediante cepillado, desengrase y limpieza con un detergente químico apropiado, con el fin de eliminar toda huella de óxido y/o carbonatos.
 - Sobre soporte seco, proceder a la aplicación de 2 capas de PRORAME según la modalidad indicada.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Soporte seco.

- Herramientas: pincel, rodillo de lana de pelo corto, rociador.

- A pincel y rodillo, el producto esta listo para su uso.

- La aplicación con rociador solo se puede efectuar exclusivamente en ámbito de actividad sujetas al procedimiento de autorización de las emisiones en y atmosfera (2001/42/EC) previa dilución al 10-20% con Dil. per Smalti Rapidi 5070712.

- Normalmente se aplica en capa única. Es posible aplicar, después de al menos 24 horas, una segunda capa para asegurarse una cobertura total del soporte.

- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después de su uso con el Dil. per Smalti Rapidi 5070712.

- Rendimiento indicativo: 8-10 m²/l por capa.

No se puede pintar encima PRORAME con esmaltes sintéticos para evitar la exfoliación.

PINTADO

El producto esta disponible en incoloro.

ALMACENAMIENTO

Temperatura máxima de conservación: +30 °C

Temperatura mínima de conservación: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: pintura monocomponente de altas prestaciones (bs): 500 g/l (2010)

El producto contiene max: 500 g/l VOC

Inflamable.

El producto debe ser transportado, usado y almacenado según las normas vigentes de higiene y seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el ambiente, dejar secar completamente los residuos y tratarlos como desechos especiales. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Protector transparente para superficies en cobre.

Aplicaciones, sobre superficies ya predisuestas, de revestimiento satinado PRORAME cód.- 186N001, a base de polímeros acrílicos en solvente, en una mano, con un consumo mínimo de 200 ml/m².

Confeccionamiento y puesta en obra del material €..... el m².