

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Prorame

PROZIRNA ZAŠTITA ZA BAKAR



COD. 186N001

PRORAME - V.2024-09-23

**OPIS** PRORAME je polusjajna prozirna zaštita koja zahvaljujući sastavu na bazi akrilnih smola i pasivirajućeg aditiva za bakar, štiti bakrene površine od oksidiranja (npr. gurle) ne dozvoljavajući nastanak zelenkastih mrlji koje sa prenose i na zidne površine.

**POGODNE PODLOGE** Pogodan za bakrene podloge kao što su oluci.  
Može se zaštititi željezo i mesing kod unutarnjih radova.

**TEHNIČKI PODACI** Vezivo: akrilni polimer  
Specifična težina UN EN ISO 2811-1:  $0,90 \pm 0,05$  kg/l  
Viskoznost kod punjenja: UNI 8902:  $570 \pm 50$  cps (Rotathinner rotacioni viskozimetar pri 25°C).  
Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.): na dodir 1h, sljedeći nanos najmanje nakon 24h nakon prvog premaza.

**PRIPREMA PODLOGE** Bakrene podloge:  
-Temeljito očistiti podlogu ručno ili strojno, odmastiti te očistiti sa adekvatnim kemijskim proizvodom, i na taj način odsraniti sve okside sa površine.  
-Na čistu i suhu površinu nanijeti dva sloja PRORAME prema Uputstvu za nanošenje.

**UPUTSTVA ZA NANOŠENJE** Temperatura nanošenja: min.+8°C – max. +35°C  
Relativna vlažnost zraka:<75%  
Temperatura površine: min.+5°C – max. +30°C  
Površina mora biti suha.  
Proizvod se može nanositi četkom ili kratkodlakim vunim valjkom.  
Razrjeđivač: Dil. Smalti Rapidi 5070712.  
Prilikom nanošenja četkom ili valjkom proizvod je spreman za upotrebu.

Prilikom špricanja razrijediti 10-20% max.  
Nanosi se u jednom sloju. Može se nanijeti u dva sloja, ali najmanje 24 sata nakon prvog sloja, kako bi osigurali potpunu pokrivenost podloge.  
-Alat čistiti odmah nakon upotrebe koristeći sintetički razrijeđivač  
-Prosječna potrošnja: 8-10m<sup>2</sup>/l za 1 premaz.  
Ne premazivati PRORAME vernice sa sintetskim lakovima kako bi se izbjeglo ljuštenje proizvoda.

## NIJANSIRANJE

-----

## SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C  
Min. Temperatura: +5°C  
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 3 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granične vrijednosti EU (Direktiva 2004/42/EZ)  
Kat. A/i: visokoučinkovite jednokomponentne boje (na osnovi otapala): 500 g/l (2010)  
Sadrži max.: 500 g/l VOC

Zapaljivo.

Prijevoz, korištenje i skladištenje proizvoda mora se provoditi u skladu sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se u potpunosti osuše i postupati kao sa posebnim otpadom. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.