

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Prorame

Protector pentru cupru transparent



COD 186N001

PRORAME - V.2024-09-23

DESCRIERE

PRORAME este un protector transparent semilucios care, datorită compoziției pe bază de rășini acrilice dizolvate în solvent și pasivant pentru cupru, protejează suprafețele din cupru de oxidare (de ex. rigole), împiedicând formarea petelor verzui caracteristice și inestetice care se transmit chiar și suprafețelor murale cu care acestea vin în contact.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafețe din cupru.
Indicat și pentru protejarea produselor din fier și bronz pentru interior.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: polimeri acrilici
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,90 \pm 0,05$ Kg/l
-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 570 ± 50 cps (vâscozimetru rotațional Rotohinner la 25 °C)
-Strălucire UNI EN ISO 2813: 45 ± 5 unghi de măsurare 60°
-Uscare (25 °C, 65% U.R.): superficială 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după cel puțin 24 de ore de la prima aplicare

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din cupru:
- Pregătiți cu grijă suportul prin periere, degresare și curățare cu detergenții chimici adecvați, pentru a elimina orice urmă de oxizi și/sau carbonați.
- Pe suportul uscat aplicați 2 straturi de PRORAME conform modalităților indicate.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

-Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat.

-Unelte: pensulă, rol din lână cu păr scurt, pistol.
-La aplicarea cu pensula și rolul, produsul este pregătit pentru utilizare.
-Aplicarea cu pistolul poate fi efectuată doar în cadrul activităților supuse prevederilor de autorizare a emisiilor în atmosferă (2001/42/EC), după o diluare anterioară cu 10-20% Dil. per Smalti Rapidi 5070712.
-În mod normal se aplică în strat unic. După cel puțin 24 de ore este posibilă unui al doilea strat pentru a asigura acoperirea totală a suportului.
-Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu Dil. per Smalti Rapidi 5070712.
-Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat.
Vopsire ulterioară: Nu acoperiți PRORAME cu emailuri sintetice, pentru a evita scorojirea.

COLORAREA | Produsul este disponibil incolor.

DEPOZITAREA | Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 3 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ | Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (bs): 500 g/l (2010)
Conține max.: 500 g/l VOC

Inflamabil.
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL | Protector transparent pentru suprafețe din cupru.
Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică un înveliș satinat PRORAME cod. 186N001, pe bază de polimeri acrilici în solvent, într-un strat, cu un consum minim de 200 ml/mp.
Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.