

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Prorame

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК - ПРОЗРАЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЕДИ



CODE 186N001

PRORAME - V.2024-09-23

ОПИСАНИЕ

PRORAME защитное прозрачное полуматовое средство, которое благодаря своему составу на основе растворенных акриловых смол, оказывающему пассивирующее действие на медь, защищает поверхности из меди от окисления (например, водосточные трубы), предупреждает образование характерных и неэстетичных зеленоватых пятен, которые передаются также на настенные поверхности.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на медных поверхностях. Также используется для защиты изделий из железа и латуни в интерьере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Природа связующего вещества: акриловый полимер
- Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,05$ кг/л
- Вязкость при упаковке UNI 8902: 570 ± 50 сП (ротационный вискозиметр Rotothinner при 25°C).
- Степень блеска по UNI EN ISO 2813-1: 45 ± 5 , угол обзора 60°
- Высыхание (25° C, 65% отн. влаж.): 1 час на ощупь; повторное покрытие не ранее, чем через 24 часа после первого нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Медные поверхности:

- Тщательно подготовьте поверхность, отшлифовав, обезжирив и почистив ее химическим моющим средством, чтобы удалить любые следы окислов / или карбонатов.
- На сухую поверхность нанести 2 слоя лака PRORAME согласно указанным инструкциям.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +8 °C / Макс. +35 °C
 - Относительная влажность воздуха: <75%
 - Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
 - Сухая поверхность.
 - Инструменты: кисть, валик с коротким ворсом.
 - Кистью и валиком, средство готово к использованию.
 - Нанесение распылением может осуществляться исключительно в рамках деятельности, подлежащей получению разрешения на выбросы в атмосферу (статьи 267 и последующие поправки к Законодательному декрету № 152/2006 - итальянское законодательство), предварительно разбавив на 10-20 % растворителем для быстросохнущих эмалей 5070712.
 - Обычно наносится в один слой. Второй слой можно наносить через 24 часа, чтобы обеспечить полное покрытие поверхности.
 - Инструменты следует очищать сразу же после использования растворителем для быстросохнущих эмалей 5070712.
 - Ориентировочный расход: 8-10 м.кв/л на слой.
- ПОКРЫВАЕМОСТЬ:**
Не покрывать PRORAME синтетическими эмалями во избежание отшелушивания.

КОЛЕРОВКА | Выпускается бесцветным.

ХРАНЕНИЕ | Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 3 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

**УКАЗАНИЯ ПО
ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ** | Предельное значение EU (Дир. 2004/42/ЕС)
Кат. А/і : однокомпонентные краски высокого качества (на базе растворителя): 500 г/л (2010)
содержание: 500 г/л ЛОВ

воспламеняется.
Транспортировка, применение и хранение материала выполняются согласно действующим гигиеническим нормам и технике безопасности; по окончании работы не разбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам полностью высохнуть и сдать в специальные отходы.
За дополнительной информацией обратиться к паспорту безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | Прозрачная защита для медных поверхностей.
Лощеное покрытие PRORAME код 186N001 на основе акриловых полимеров в растворителе, наносится на уже подготовленную поверхность в один слой с минимальным расходом 200 мл/м.кв.
Поставка и укладка материала € за кв.м.