

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Prorame

Priesvitný prípravok na ochranu medi



KÓD 186N001

PRORAME - V.2024-09-23

POPIS

PRORAME je priesvitný, pololesklý ochranný prostriedok, ktorý vďaka svojmu zloženiu na báze akrylových živíc, rozpustených v rozpúšťadle, a pasivačného prostriedku pre meď chráni medené povrchy pred oxidáciou (napr. odkvapky), pričom bráni tvorbe charakteristických a neestetických zelenkavých škvŕn, ktoré sa prenášajú aj na povrchy múru v kontakte.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na povrchy z medi.
Určený aj pre ochranu remeselných výrobkov zo železa a mosadze v interiéri.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: akrylové polyméry
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,90 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita v čase balenia UNI 8902: 570 ± 50 cps (rotačný viskozimeter Rotathinner pri 25 °C)
- Lesk UNI EN ISO 2813: 45 ± 5 uhol snímania 60°
- Zasychanie (25 °C, 65% relatívna vlhkosť): 1 hodina na dotyk; možnosť naniesenia ďalšej vrstvy nie skôr ako 24 hodín po prvej aplikácii.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Povrchy z medi:
- Zabezpečiť starostlivú prípravu podkladu pomocou kefovania, odmastenia a vyčistenia vhodným chemickým čistiacim prostriedkom tak, aby sa odstránila každá stopa oxidácie a/alebo uhličitánov.
 - Na suchý podklad naniesť 2 vrstvy PRORAME podľa uvedených spôsobov.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suchý podklad.

- Náradie: štetec, vlnený valček s krátkym vlasom.
 - Pre nanášanie štetcom a valčekom je produkt pripravený na použitie.
 - Aplikáciu striekaním je možné robiť výlučne v rámci činností podliehajúcich opatreniam povolenia vypúšťania emisií do ovzdušia (článok 267 a ďalej Legisl. dekrétu č. 152/2006), riedením na 10-20 % so Dil. per Smalti Rapidi 5070712.
 - Bežne sa aplikuje v jednej vrstve. Po 24 hodinách je možné naniesť druhú vrstvu, aby sa zabezpečilo úplné pokrytie podkladu.
 - Čistenie náradia sa vykonáva hneď po použití Dil. per Smalti Rapidi 5070712.
 - Približná výdatnosť: 8-10 m²/l na vrstvu.
- NANESENIE ĎALŠÍCH NÁTEROV:**
Na PRORAME nenášajte ďalšie nátery so syntetickými lakmi, aby sa zabránilo odlupovaniu.

ZAFARBENIE Produkt je dostupný bezfarebný.

USKLADNENIE Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodný použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/i: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami (zr): 500 g/l (2010)
Obsahuje max: 500 g/l VOC

Horľavý
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU Priesvitný ochranný prostriedok na medené povrchy.
Aplikácie, na vopred pripravené povrchy, satinovaného náteru PRORAME kód 186N001, na báze akrylových polymérov v rozpúšťadle, ako základný náter s minimálnou spotrebou 200 ml/m².
Dodávka a pokládka materiálu € na m².