

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Prorame

ПРОЗОРИЙ ЗАХИСНИЙ ЛАК ДЛЯ МІДІ



КОД 186N001

PRORAME - V.2024-10-08

ОПИС

PRORAME — це напівглянцевий прозорий лак, який завдяки акриловим смолам, розчиненим в розчиннику, і пасиватору у своєму складі, захищає мідні поверхні від окислення (наприклад, водостічні труби), запобігає утворенню характерних і непривабливих зеленуватих плям, які також передаються на поверхні стін, які контактують.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для нанесення на всі мідні поверхні. Також використовується для захисту металевих і латунних виробів в інтер'єрі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: акрилові полімери
- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $0,90 \pm 0,05$ кг/л
- В'язкість відповідно до UNI 8902: 570 ± 50 ц/с (ротаційний віскозиметр Rotothinner при 25°C)
- Блиск відповідно до UNI EN ISO 2813: 45 ± 5 при 60°
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 1 годину, другий шар можна наносити не менше ніж через 24 години після першого шару.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Мідні поверхні:
- Спочатку ретельно підготуйте поверхню, почистіть її щіткою, знежирте та очистіть відповідним хімічним миючим засобом, щоб видалити всі сліди оксидів та/або карбонатів.
 - Нанесіть 2 шари PRORAME на суху поверхню, як описано нижче.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +0°C / макс. +35°C

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C.

Відносна вологість повітря: <80%.

Поверхня має бути сухою.

- Інструменти: пензлик, валик

- Розведення: готовий до використання.

- Нанесення матеріалу розпилювачем можливе лише в умовах фабрики (згідно з Директивою 2001/42/ЄС), попередньо розбавивши на 10-20% Dil. за Smalti Rapidi 5070712.

- Зазвичай наноситься в один шар. Другий шар можна наносити щонайменше через 24 години, щоб забезпечити повне покриття поверхні.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 8-10 м²/л на шар.

Одразу після використання очистіть інструменти за допомогою Dil. per Smalti Rapidi 5070712.

ПОКРИТТЯ:

Не покривайте PRORAME синтетичними емалями, щоб уникнути відшарування.

ТОНУВАННЯ

Продукт доступний у прозорому варіанті.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 3 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/i: Однокомпонентні захисні покриття (на основі розчинника): 500 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 500 г/л ЛОС Легкозаймиста рідина та випари. Може викликати сонливість або запаморочення. Речовина шкідлива для водної флори та фауни з довготривалими наслідками.

Продукт необхідно транспортувати, використовувати та зберігати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте тару, дайте залишкам повністю висохнути та утилізуйте як спеціальні відходи. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Прозоре захисне покриття для мідних поверхонь, що не відшаровується. Матове покриття, що не відшаровується, PRORAME, код 186N001, на основі акрилових полімерів у розчиннику наноситься на попередньо підготовлені поверхні в один шар з мінімальною витратою 200 мл/м².

Постачання та нанесення матеріалу: євро/м².