

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Rilievo

GRONDLAAG VOOR DECORATIEVE BINNENHUISAFWERKING



COD. 3750019

RILIEVO - V.2024-10-08

## BESCHRIJVING

Decoratieve binnenhuisafwerking voor creatie van een onderlaag met onregelmatige dikte, voor een vintage effect, af te werken en te kleuren met de decoratieve producten van het type VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE' serie 372.

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Aard van het bindmiddel: acryl copolymeer in waterige emulsie
- Solvent: water
- Volumetrische massa UNI EN ISO 2811-1: 1,47 ± 0,05 kg/l
- Viscositeit bij verpakking: 100000 ± 10000 cps
- Opdroging (bij 25 °C en 65% R.V.): na 6 uur aanraakbaar; na 24 uur overschilderbaar.

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Binnenhuis geschikt voor aanbrenging op:

- Nieuwe en oude pleisters op basis van hydraulische bindmiddelen.
- Oppervlakken in beton.
- Oppervlakken in gips en gipsplaat.
- Oude verflagen en coatings van organische of minerale aard die droog, compact, absorberend en samenhangend zijn.
- Conglomeraten van diverse minerale aard, mits van het absorberende type.

De oppervlakken moeten zorgvuldig worden voorbereid volgens de werkwijze vermeld in de paragraaf 'VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG'.  
Niet aanbrengen op verse onderlagen.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERLAAG

Oppervlakken in pleister, gips en gipskarton:

- Controleren dat de onderlaag goed droog en rijp is. Indien nodig de onderlaag herstellen of behandelen met specifieke producten.

- Bij aanwezigheid van schimmels de onderlaag behandelen met het detergent COMBAT 222 code 4810222 en de hersteller COMBAT 333 code 4810333. Indien nodig het sanerende product COMBAT 444 code 4810444.
  - Mogelijke uitbloeiingen en deeltjes oude verf verwijderen met een borstel of door de onderlaag te wassen. Dikke oude verflagen op kalk- of waterbasis, indien aanwezig, volledig verwijderen.
  - Stof, smog en andere deeltjes verwijderen met een borstel.
  - De onregelmatigheden van de ondergrond gelijk maken en de gaten, scheurtjes, barsten en verzakkingen behandelen met TAMSTUCCO 9400006/9410110. De barsten dichten met een geschikt dichtingsmiddel.
  - De bewerkte delen glad schuren met schuurpapier; stof verwijderen.
  - Indien nodig een deklaag aanbrengen op de pleister met RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 of RASOMARC 9500150, in functie van het type onderlaag.
  - Een laag IDROFIS 4700006 acrylhoudend muurfixeermiddel op waterbasis of een gemiconiseerd solventvrij fixeermiddel ATOMO 8840001 aanbrengen.
  - RILIEVO aanbrengen zoals vermeld in de instructies voor aanbrenging.
- \*(De verdunningen van het isoleermiddel en de te gebruiken hoeveelheid zijn afhankelijk van de opname van de onderlaag en moeten bepaald worden door voorafgaande testen op deze specifieke onderlaag - Raadpleeg de bijbehorende technische kaart).

## INSTRUCTIES VOOR AANBRENGING

- Condities omgeving en onderlaag:  
Omgevingstemperatuur: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Relatieve vochtigheid omgeving: <75%  
Temperatuur onderlaag: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Vochtigheid onderlaag: <10%
  - Gereedschap: inox strijkbord.
  - Aantal lagen: 1
  - Verdunning: gebruiksklaar
- Aanbrengwijzen:
- RILIEVO verdelen op een droge onderlaag met een inox strijkbord. Het product niet uniform uitsmeren, maar draaibewegingen in tegenovergestelde richtingen uitvoeren met het gereedschap, zodat een oppervlak met onregelmatige dikte wordt bekomen.
  - Na opdroging RILIEVO bedekken met de gewenste afwerking. De volgende producten zijn hiervoor geschikt: VELATURE serie 383, PERLACEO serie 384, ABC RIFLESSI serie 378, CADORO serie 379, CADORO VELVET serie 377, DECORI CLASSICI serie 387, MARCOPOLO serie 376, MARCOPOLO SABLE' serie 372.
  - Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik met water worden schoongemaakt.
  - Schoonmaak van de muur: na minstens 20 dagen met water.
  - Richtwaarde voor rendement: - 2-2,5 kg/m<sup>2</sup> in twee lagen in functie van het gewenste effect voor gladde oppervlakken met normale absorptie. Het effectieve rendement kan best op voorhand worden uitgetest op de specifieke onderlaag.

**KLEURING** Het product is beschikbaar in de neutrale versie en is niet kleurbaar.

**OPSLAG** Maximum bewaartemperatuur: +30°C  
Minimum bewaartemperatuur: +5°C  
Het product wordt best gebruikt binnen 2 jaar na de productiedatum, indien bewaard in de originele gesloten verpakking en bij een geschikte

opslagtemperatuur.

## VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN

EU-limietwaarde (Richtlijn 2004/42/EC)  
Cat. A/l: Coatings met decoratief effect (waterbasis): 200 g/l (2010)  
Bevat max: 200 g/l VOC

Gebruik dit product conform de geldende normen inzake hygiëne en veiligheid. Laat de vaten na gebruik niet achter in het milieu. Laat de productresten goed drogen en behandel ze als speciaal afval. Productresten niet weggooien in rioleringen of waterlopen of in de grond. Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidskaart.

## BENAMING IN BESTEK

Grondlaag voor decoratieve binnenhuisafwerking.  
Decoratieve muurafwerking RILIEVO code 3750019 op basis van acryl copolymeer in waterige emulsie, aanbrengen op reeds voorbereide onderlaag, in 1 laag volgens het vermelde rendement.  
Levering en aanbrenging van materiaal € ..... per m<sup>2</sup>.