

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com  
+39 041 4569322  
www.sanmarcogroup.com

# Rilievo

Fond pentru vopsele decorative de interior cu grosime efect învechit



COD 3750019

RILIEVO - V.2024-09-23

## DESCRIERE

Finisaj decorativ pentru interioare care realizează un fundal cu grosime neregulată și efect învechit, ce necesită finisare și colorare cu produsele decorative tip VELATURE seria 383, PERLACEO seria 384, ABC RIFLESSI seria 378, CADORO seria 379, CADORO VELVET seria 377, DECORI CLASSICI seria 387, MARCOPOLO seria 376, MARCOPOLO SABLE<sup>1</sup> seria 372.

## CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă  
-Solvent: apă  
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,47 \pm 0,05$  kg/l  
-Vâscozitatea preparatului:  $100000 \pm 10000$  cps  
-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 6 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 24 ore.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:  
- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.  
- Suprafețe de beton.  
- Suprafețe din ghips și ghips carton  
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.  
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante  
Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.  
Nu se aplică pe suporturi proaspete.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:  
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.  
- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod

4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelajați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001

- Aplicați RILIEVO conform indicațiilor de aplicare.

\*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Ustensile: gletieră inox.

- Nr straturi: 1

- Diluare: gata de utilizare

Modalități de aplicare:

- Distribuți RILIEVO pe suportul uscat, cu gletiera din oțel întinzând produsul în mod neuniform creând cu ustensila rotații în direcții opuse, realizând o suprafață cu grosime neregulată.

După ce s-a realizat uscarea, acoperiți RILIEVO cu finisajul dorit. În acest scop sunt adecvate următoarele produse VELATURE seria 383, PERLACEO seria 384, ABC RIFLESSI seria 378, CADORO seria 379, CADORO VELVET seria 377, DECORI CLASSICI seria 387, MARCOPOLO seria 376, MARCOPOLO SABLE' seria 372.

- Curățarea cu apă a ustensilelor se va efectua imediat după utilizare.

- Curățarea peretelui: după cel puțin 20 de zile cu apă.

- Consum orientativ: 2-2,5 Kg/mp în funcție de aspectul dorit, și se referă la suprafețe netede și cu un grad mediu de absorbție. Se recomandă stabilirea randamentului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul specific.

## COLORAREA

Produsul este disponibil neutru și nu poate fi colorat.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/l: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010)  
Conține max.: 200 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Strat de Fond pentru finisaje decorative interne.  
Aplicații, pe suprafețe interioare deja pregătite, cu finisaj mural decorativ RILIEVO cod 3750019 pe bază de copolimer acrilic în emulsie apoasă în 1 strat conform randamentului indicat.  
Furnizarea și aplicarea materialului € ..... pe mp.