

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Signalmarc

FARBA NA CESTNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE



SÉRIA 010

SIGNALMARC - V.2024-09-23

POPIS

SIGNALMARC je špeciálny produkt na vodorovné dopravné značenie, na báze syntetických živíc, vyznačujúci sa rýchlym zasychaním, dobrým priľnutím a pružnosťou, vysokou odolnosťou na oter.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Cestné povrchy: asfalt, betónové povrchy, porfýr atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: syntetické polyméry.
- Rozpúšťadlo: alifatické uhľovodíky.

. 0100039 biela

Pigment obsiahnutý v bielej je oxid titaničitý

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,69 \pm 0,03$ kg/l.

- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 6000-8000 cps (rotačný viskozimeter Brookfield pri 25 °C)

. 010139 reflexná biela:

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,82 \pm 0,03$ kg/l

- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 10600-12600 cps (rotačný viskozimeter Brookfield pri 25 °C)

- Index lomu: 1,51

- Granulometria guľôčok:

Sito A.S.T.M veľkosť očíek % guľôčky

č.60 0,25 mm 100

č.70 0,21 mm 98-100

č.80 0,177 mm 85-90

č.140 0,105 mm 15-35

č.230 0,062 mm 0-5

. 0100105 modrý

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,57 \pm 0,03$ kg/l.
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 6000-8000 cps (rotačný viskozimeter Brookfield pri 25 °C)

PRÍPRAVA PODKLADU

- Odstrániť každý zvyšok prachu.
- Na suchý podklad naniesť SIGNALMARC podľa spôsobov uvedených v návode na použitie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%.

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10% relatívna vlhkosť.

- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody, ľadu alebo pri priamom slnečnom žiarení.

- Náradie: štetec, striekacie zariadenie.

- Produkt pred aplikáciou dôkladne premiešať.

- Riedenie: 2-5 % Riedidlom pre dopravné značenie (Diluyente per spartitraffico) 5060605.

- Pri aplikáciách na betón je možné produkt riediť riedidlom Nitro 5170076.

- Čistenie náradia sa vykonáva riedidlom pre dopravné značenie 5060605 alebo riedidlom Nitro 5170076.

- Približná výdatnosť: 1,5 m²/l (hrúbka 180-200 mikrónov).

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v bielej farbe 0100039, bielej reflexnej farbe 0100139, modrý 0100105.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do oblasti Legislatívneho dekrétu 161/2006

Produkt výlučne pre profesionálne použitie

- Škodlivý - vysoko horľavý

- Obsahuje: Toluén

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Farba na cestné dopravné značenie.

Aplikácia, na vopred pripravené povrchy, farby na dopravné značenie SIGNALMARC séria 010, na báze syntetické polyméry, v množstvách stanovených podľa savosti podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m².