

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Solvesil

SILOSANSKA VODOODBOJNA ZAŠTITA ZA VANJSKU I UNUTARNJU UPOTREBU



COD. 0770002

SOLVESIL - V.2024-09-23

OPIS

SOLVESIL je proizvod koji ne ostavlja film, na bazi polisiloksanskih polimera, povećavajući otpornost na vanjske prilike i alkalije. Ove osobine proizvod čine prikladnim za vodo odbojnu zaštitu na različitim mineralnim podlogama. SOLVESIL prodire u podlogu drastično smanjujući upijanje vode, održavajući paru propusnost i ne mijenjajući originalan izgled zidova. SOLVESIL sprječava mrvljenje građevinskog materijala, uzrokovan ciklusima zaleđivanja i odleđivanja, stvaranje bijelih mrlja na površini koje inače nastaju izvlačenjem na površinu vodotopivih soli prisutnih u građevinskim materijalima.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: polisiloksanske smole
Otapalo: mješavina alifatskih ugljikovodika
-Specifična težina: UNI EN ISO 2811-1 0.80 ± 0.05 kg/l
-Izgled: bezbojna tekućina
-Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.): u potpunosti nakon 24h.
Preko SOLVESIL-a se ne može naknadno nanositi boja.

POGODNE PODLOGE

SOLVESIL je namijenjen za upotrebu na okomitim unutarnjim i vanjskim površinama, bez obzira kakvim su klimatskim i okolišnim uvjetima izloženi. Proizvod se može nanositi na upijajuće mineralne površine i nadgrobne spomenike, beton, armirani beton, šljunak i krečnjak, izložene žbuke, kamen i pločice.
-Ne nanositi preko stare boje ili boje na bazi organskih spojeva.
-Ne nanositi na ne upijajuće podloge (glazirana keramika i sl.) i gips

PRIPREMA PODLOGE

Nadgrobni spomenici i cigle:
-Očistiti površinu od prašine, nečistoća, stare boje, preporuča se pranje, pjeskarenjem ili kemijskim proizvodima.
-Ukoliko na površini ima plijesni, tretirajte je sa COMBAT 222 Dertegent i sa

COMBAT 333 .

-Kada se površina u potpunosti osuši nanijeti nekoliko slojeva SOLVESIL-a, „mokro na mokro“.

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

Temperatura nanošenja: min.+8°C – max. +35°C

Relativna vlažnost zraka:<75%

Temperatura površine: min.+5°C – max. +30°C

Vlažnost površine: <10%

Izbjegavati nanošenje na površine na kojima ima kondenzirane vlage ili površine direktno izložene suncu.

Proizvod se može nanositi četkom ili špricanjem.

Proizvod je spreman za upotrebu.

Prilikom špricanja koristiti diznu od 1.2 - 1.4mm i pritisak

Od 2-2,5 kg/M2.

Broj slojeva: proizvod se nanosi u više slojeva, „mokro na mokro“, do zasićenja, izbjegavajući cijedeње premaza.

Proizvod pruža maksimalnu vodu odbojnost dan nakon nanošenja.

Zaštititi tretirane površine od kiše najmanje 24 sata nakon nanošenja SOLVESIL-a.

-Alat očistiti odmah nakon upotrebe koristeći Uljni razrjeđivač San Marco

-Prosječna potrošnja:

Beton: 0.25-0.4 l/m2

Prirodni kamen: 0.3-1.2 l/m2

Cigle: 0.6-1.0 l/m2

Žbuke: 0.5-0.8 l/m2

NIJANSIRANJE

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: +30°C

Min. Temperatura: +5°C

Stabilnost u originalno zatvorenoj ambalaži pri odgovarajućoj temperaturi: 18 mjeseci.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Zapaljivo.

Prijevoz, korištenje i skladištenje proizvoda mora se provoditi u skladu sa važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se u potpunosti osuše i postupati kao sa posebnim otpadom. Za dodatne informacije pročitati sigurnosni list.