

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Stucco Veneziano

LESKLÝ DEKORAČNÍ SYNTETICKÝ ŠTUK PRO INTERIÉRY



SERIE 943

STUCCO VENEZIANO - V.2024-10-08

## POPIS

STUCCO VENEZIANO je dekorační štuk pro interiéry, jež umožňuje dosáhnout konečného dekorativního povrchu, jedinečného svého druhu, podobný štukům nacházejícím se na antických benátských palácích.

I při aplikaci obecných postupů nanášení je možné, že výsledný produkt je realizován v různých odstínech a efektech, které závisí od šikovnosti dekoratéra. STUCCO VENEZIANO je použitelný jak na velké rovné plochy, tak i na architektonické elementy, jako jsou římsy a sloupy.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva: kopolymer akrylátový modifikovaný
- Rozpouštědlo: voda
- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1 : 1,70 - 1,80 kg/l.
- Viskozita vyhotovení: kašovitá konzistence
- Reakce na oheň podle EN 13501-1: Třída A2 s1 d0

Vztažena na spotřebu, nepřekračující uvedenou hodnotu a aplikaci na nehořlavý povrch.

- Vysychání (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 3 hod.; schopný obroušení a dalšího nátěru po 5 hod.

## INFORMACE O POUŽITÍ

Použitelný v interiérech na:

- nové a staré omítky na základě vodních pojiv,
- betonové povrchy,
- povrchy sádrové a sádrokartonové
- staré nátěry a nátěry organické nebo minerální povahy, suché, celistvé, pohlující vlhkost,
- konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že pohlují vlhkost,
- povrchy dřevotřískové atd.

Povrchy se připraví dle podmínek odstavce „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nepoužívat na čerstvé podklady.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou a sádkartonové:

- Přesvědčit se, zda podklad je dobře vysušen a vyzrálý. V případě potřeby je nutno se postarat o jeho obnovu nebo zpevnění prostřednictvím specifických výrobků.

- Je-li podklad zasažen plísní je potřeba odstranit povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222, kód 4810222 a sušícím prostředkem COMBAT 333, kód 4810333.

- Odstranit - kartáčováním nebo umytím, případné zvětralé vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů. Odstranit případné nazvednuté vrstvy vápenných nebo temperových nátěrů.

- Odstranit nánosy prachu, smogu a ostatních nečistot pomocí kartáče.

- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu, ošetřit díry, praskliny, trhliny a prolákliny s TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatříit pukliny vhodnými těsnícími prostředky.

- Obrousit výplně a záplaty skelným papírem a následně odstranit prach.

- V případě potřeby vyhladit omítky s prostředkem RASAMIX 9440160 nebo s BETOMARC 9450150 nebo s RASOMARC 9500150 dle typologie podkladu.

- Zpevnit jednou vrstvou IDROFIS 470006

- nástěnný zpevňovací prostředek akrylový vodní nebo

mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

Na povrchy, jež jsou hodně rozpadlé, kde jsou slabé tloušťky starých temperových barev nebo zkažené nátěry, je zapotřebí použít izolační prostředek s rozpouštědlem

ISOMARC 4410111 nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- V případě nesourodých povrchů, starých nátěrů, štukatur, záplat, sjednotit podklad za pomoci krycího zpevňovacího prostředku vodou ředitelného MARCOTHERM

PRIMER kód 4740019

- Následně aplikujte STUCCO VENEZIANO dle způsobů uvedených v „NÁVODU K POUŽITÍ“.

(Ředění izolátoru a množství, které se má použít, závisí od absorpční schopnosti podkladu a určuje se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě - Viz příslušný technický list).

Povrchy z masivního dřeva a překližky:

- Jemně obrousit odstávající vlákna ze dřeva.

- Odstranit případné vrstvy starých odlupujících se nátěrů a zdrsnit všechny povrchy, které již byly předtím natřené.

- Odstranit případný výskyt pryskyřice použitím Dil. Nitro.

- Zatmelit nedokonalosti pomocí syntetického tmelu.

- Obrousit zatmelení a odstranit prach.

- Nanést na čistý a suchý podklad 1 - 2 vrstvy základného nátěru MARCONOL ORIENTALITE 1450519.

- Následně aplikujte STUCCO VENEZIANO dle způsobů uvedených v „NÁVODU K POUŽITÍ“.

- Pozor na úpravu dřeva bohatého na tanín jako je kaštan. Mohou se objevit tmavé skvrny.

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a podkladu:

Teplota prostředí: Min. + 8 °C / Max.+ 35 °C

Relativní vlhkost prostředí: < 75%

Teplota podkladu: Min. + 5 °C / Max.+ 35 °C

Vlhkost podkladu: < 10%

- Nářadí: ocelové hladítko na zarovnání podkladu, ocelová špachtle různé velikosti na vrchní vrstvu.
- Počet vrstev: 3 vrstvy produktu (2 vrstvy podkladové a 1 vrchní) dle pórů podkladu.
- Ocelovým hladítkem nanést jednu nebo víc vrstev produktu, tak abyste dosáhli hladký a homogenní povrch.
- Po 5 hod. uhladíte povrch brusným papírem a aplikujete další vrstvu. Následně opětovně uhladíte povrch brusným papírem.
- Aplikujte ocelovou špachtlí vrchní čili finální vrstvu v malém množství. Roztírejte produkt rychlými a rozhodnými pohyby.
- Po 5 min. několikrát uhladíte povrch tlakem na hranu špachtle půlkruhovou pohyby.
- Pro zvýšení lesku konečné úpravy se doporučuje produkt obrousit jemným brusným papírem (např. M-1500), a poté opakovat postup leštění pomocí ocelové špachtle.
- Použité nářadí se očistí vodou ihned po použití.
- Nedoporučuje se překrývat nátěr voskem nebo podobnými produkty, neboť časem mají tendenci omezit charakteristiky produktu.
- Orientační vydatnost: 1
- 1,4 kg/m<sup>2</sup> na dokončení na běžných omětcích, 0,4 - 0,6 kg/m<sup>2</sup> na dokončení hladkých povrchů.

## ZABARVENÍ

Zabarvení se docílí pomocí s tónovacího systému Macromie a barvivami COLORADO série 548. V případě, že máte STUCCO VENEZIANO míchaný s s tónovacího systému Macromie i míchaný s pigmentem od jiného výrobce, doporučuje se zamíchat tyto produkty dohromady za účelem vyhnout se lehkým rozdílům v odstínech.

## SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota uchování : + 30 °C  
Minimální teplota uchování: + 5 °C  
Trvanlivost: 2 roky v originálních uzavřených obalech při teplotě + 5 °C až + 30 °C.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hraniční hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)  
Kat. A/l: nátěry s dekorativními efekty (základ voda): 200 g/l (2010)  
STUCCO VENEZIANO obsahuje max: 150 g/l VOC.

Dráždí kůži/nebezpečí vážného poškození očí/ uchovejte mimo dosahu dětí/zamezte styk s očima/ při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte na tento obal nebo označení.

Výrobek musí být přepravován, používán a skladován dle platných hygienických a bezpečnostních norem. Zbytek produktu je zapotřebí nechat vyschnout a zpracovat jako speciální odpad. Nevhazovat zbytky do kanalizace, vodních toků nebo do prostředí. Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

## HESLO TEXTU

Dekorační štuk lesklý pro interiéry.

Používá se na podklady, které jsou již připraveny.

Dekorační, lesklý štuk pro interiéry STUCCO VENEZIANO série 943, na bázi modifikovaného akrylátového kopolymeru, ve víc vrstvách v množství určeném dle absorpční schopnosti podkladu a požadovaným estetickým efektem.



SAN MARCO  
is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

---

---

Technical data sheet:  
STUCCO VENEZIANO  
Revision: 2024-10-08

Il SAN MARCO GROUP garantisce, e informare, le informazioni contenute in questo foglio tecnico, rispondendo alle migliori norme di competenza, tecniche e di pratica. In ogni caso, il presente foglio tecnico non è un contratto e non ha valore legale. Il presente foglio tecnico è valido solo se letto e interpretato insieme al foglio di istruzioni e al foglio di dati tecnici. Il presente foglio tecnico è valido solo se letto e interpretato insieme al foglio di istruzioni e al foglio di dati tecnici. Il presente foglio tecnico è valido solo se letto e interpretato insieme al foglio di istruzioni e al foglio di dati tecnici.