

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

[www.san-marco.com](http://www.san-marco.com)

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

[info@sanmarcogroup.com](mailto:info@sanmarcogroup.com)  
+39 041 4569322  
[www.sanmarcogroup.com](http://www.sanmarcogroup.com)

# Stucco Veneziano

ДЕКОРАТИВНЕ ГЛЯНЦЕВЕ СИНТЕТИЧНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ



СЕРІЯ 943

STUCCO VENEZIANO - V.2024-10-08

## ОПИС

STUCCO VENEZIANO – це матеріал для внутрішніх стін, яке дозволяє створити унікальне декоративне покриття, що нагадує ліпнину, яку можна знайти в стародавніх будівлях Венеції. Незважаючи на те, що метод нанесення однаковий, продукт кожного разу виглядає по-різному з характерними переливами і хроматичними ефектами, що залежать від майстерності декоратора. STUCCO VENEZIANO можна наносити на окремі архітектурні елементи, такі як карнизи та колони, а також на плоскі поверхні.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: модифіковані акрилові сополімери
  - Розчинник: вода
  - Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: 1,70-1,80 кг/л
  - В'язкість: пастоподібна консистенція
  - Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 3 години, другий шар можна наносити через 5 годин.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Матеріал можна наносити на:
- Нова та стара штукатурка на основі гідравлічних в'язучих.
  - Бетонні поверхні.
  - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
  - Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або

мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.

- Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.

- Композитні дерев'яні поверхні.

Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

Не можна наносити на свіжопофарбовані поверхні.

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені, гіпсові та гіпсокартонні поверхні:

- Переконайтеся, що поверхня повністю висохла та витримана. При необхідності повторно обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.

- Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом СОМВАТ 222, код 4810222, та відновлювальним засобом СОМВАТ 333, код 4810333.

- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.

- Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.

- Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою ТАМСТУССО 9400006/9410110. Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.

- Відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером; видаліть пил.

- При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX 9440160 або ВЕТОМАРС 9450150 або RASOMARC 9500150, залежно від типу поверхні.

- Нанесіть шар настінної акрилової ґрунтівки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001. Як правило, якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар ґрунтівки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтівки без розчинників АТОМО 8840001.

- Якщо поверхня неоднорідна, на ній є стара фарба, штукатурка, латки, вирівняйте поверхню за допомогою водорозчинної ґрунтівки MARCOTHERM PRIMER, код 4740019.

- Нанесіть STUCCO VENEZIANO відповідно до інструкцій, описаних у розділі «Інструкції щодо застосування». Дерев'яні поверхні:

- Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задирки волокон.

- Видаліть шари старого лаку, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості полаковані поверхні.

- Видаліть залишки деревної смоли за допомогою нітророзчинника 5170076.

- Зашпаклюйте нерівності синтетичною шпаклівкою. Шпакльовані ділянки зашліфуйте і видаліть пил.

- Нанесіть 1-2 шари ґрунтівки ORIENTALITE 1450519 на чисту та суху поверхню.

- Нанесіть STUCCO VENEZIANO відповідно до інструкцій, описаних у розділі «Інструкції щодо застосування».

- Будьте обережні під час обробки деревини, багатої таніном, наприклад каштан, на ній можуть з'явитися темні плями.

\*(Розведення ґрунтівки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

## ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:  
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C  
Відносна вологість повітря: <75%  
Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C  
Вологість поверхні: <10%
- Інструменти: сталевий шпатель для шпаклювання та вирівнювання поверхні, сталеві шпателі різних розмірів для фінішного шару.
- Кількість шарів: 3 шари продукту (2 базових шару + 1 фінішний шар).
- Нанесіть один або кілька шарів продукту за допомогою шпателя, розгладжуючи, щоб отримати гладку та однорідну поверхню.
- Зачекайте 5 годин між нанесенням шарів. Обов'язково відшліфуйте кожен шар наждачним папером.
- Нанесіть фінішний шар сталевим шпателем. Цю операцію можна виконати, взявши невелику кількість продукту та розподіливши його шпателем швидкими та рішучими рухами.
- Через 5 хвилин поверхню можна полірувати, кілька разів коливальними рухами натискаючи шпателем на поверхню.
- Щоб підвищити блиск покриття, рекомендується відшліфувати поверхню дуже дрібним абразивним папером (наприклад, М-1500), подібним до того, який використовують для кузовів автомобілів, а потім повторити процедуру полірування за допомогою сталевого шпателя.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Не рекомендується наносити віск або подібні продукти на поверхню, оскільки вони, як правило, погіршують естетичні характеристики покриття.
- Орієнтовна витрата матеріалу: 1-1,4 кг/м<sup>2</sup> для фінішної обробки по штукатурці; 0,4-0,6 кг/м<sup>2</sup> для обробки гладких поверхонь, таких як гіпс та гіпсокартон.

## ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів Marcromie та барвників COLORADO серії 548.  
У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі.

## ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C  
Мінімальна температура зберігання: +5 °C  
Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

## ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук

(Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії А/І: Декоративні покриття (на водній основі): 200 г/л (2010)

STUCCO VENEZIANO містить максимум: 150 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю.

Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Глянцеве декоративне покриття для внутрішніх робіт STUCCO VENEZIANO серії 943 на основі модифікованого акрилового сополімеру наноситься на попередньо підготовлені поверхні в кілька шарів в кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні та бажаного естетичного ефекту.

Постачання та нанесення матеріалу: ..... євро/м<sup>2</sup>.