

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Superconfort

ANTYKONDENSACYJNA TERMOIZOLACYJNA ODDYCHAJĄCA
PRZECIWPLEŚNIOWA FARBA W DYSERSJI WODNEJ DO WNĘTRZ



4880888

SUPERCONFORT - V.2024-11-06

OPIS

SUPERCONFORT to oddychająca farba ścienna do wnętrz na bazie żywicy wersenianu winylu w dyspersji wodnej, charakteryzująca się niskim współczynnikiem przenoszenia ciepła. Cechę tę zawdzięcza obecności specjalnych wydrążonych mikrokulek szklanych.

Produkt, pod względem efektu estetycznego jest bardzo podobny do zwykłych oddychających farb w dyspersji wodnej, poprawia izolację cieplną ścian, zapobiegając w ten sposób powstawaniu skroplin, które tworzą się z powodu różnicy między temperaturą powietrza a temperaturą ściany.

Usunięcie problemu osiadania pary wodnej, będącej główną przyczyną tworzenia się pleśni, wpływa na poprawę komfortu mieszkaniowego.

SUPERCONFORT jest idealnym produktem do zabezpieczenia powierzchni ściennych w pomieszczeniach, które są wilgotne lub narażone na powstawanie skroplin, takich jak kuchnie, łazienki, piwnice, pralnie itp.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Charakter spoiwa: Kopolimer wersenianu winylu w emulsji.

- Komponenty specjalne: wydrążone mikrokulki szklane.

- Klasyfikacja Indoor Air Quality: A+

- Masa objętościowa UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,05$ kg/l

- Połysk UNI EN ISO 2813: 5-10, matowa

- Reakcja na ogień EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi się do zużycia nie wyższego od wskazanego i do nałożenia na powierzchnię niepalną.

- *Skuteczność przeciwpleśniowa UNI 9805: 0 = nie rozwija się

- *Ochrona przed grzybami UNI EN 15457: 0 = nie rozwijają się

- Czas schnięcia (w temp. 25 °C i przy wilg. wzg. 65%): na dotyk 30 minut; nanoszenie następnej warstwy po 8 godzinach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Produkt może być nakładany na:

- Nowe i stare tynki na bazie spoiw hydraulicznych.

- Powierzchnie betonowe.
 - Powierzchnie gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe.
 - Stare farby i powłoki organiczne lub mineralne, suche, zwarte, chłonne i spójne.
 - Konglomeraty różnego typu, o właściwościach chłonnych.
- Powierzchnie należy odpowiednio przygotować, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 'PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA'.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie ściennie:

- Upewnić się, że podłoże jest całkowicie wyschnięte i dojrzałe. W razie konieczności wyrównać je i wzmocnić, stosując w tym celu odpowiednie produkty.
- W przypadku obecności pleśni nanieść na powierzchnię środek czyszczący COMBAT 222 kod 4810222 oraz środek do regeneracji COMBAT 333 kod 4810333.
- Zetrzeć szczotką lub zmyć ewentualne wykwyty i łuszczące się stare farby. Całkowicie usunąć ewentualne warstwy farb wapiennych lub temperowych.
- Zetrzeć szczotką osady kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń.- Wyrównać nieregularności podłoża, wyrównać dziury, rysy, szczeliny i wybrzuszenia za pomocą szpachli TAMSTUCCO. Wypełnić pęknięcia odpowiednimi szczeliwami.
- Oczyszczyć papierem ściernym wypełnienia i uzupełnienia.- Wygładzić tynk zaprawą RASAMIX FIT 9670160, lub BETOMARC FIT 9740150, lub MARCOPRO 975, w zależności od rodzaju podłoża.
- Nałożyć warstwę IDROFIS 4700006 wodnego gruntu akrylowego do ścian lub mikronizowanego utrwalcza bez zawartości rozpuszczalników ATOMO 8840001. Na płytę kartonowo-gipsową nałożyć specjalny środek PREPARA 4710019 Pigmentowy preparat gruntujący. Na powierzchniach bardzo kruszących się, w obecności cienkich warstw starej tempory lub zniszczonych farb, nałożyć środek gruntowy rozcieńczalny ISOMARC 4410111 lub mikronizowany utrwalcz solvent free ATOMO 8840001.
- Przystąpić do nakładania produktu w sposób opisany we wskazówkach dotyczących nakładania.

*(Rozcieńczenie preparatu izolującego oraz ilość, jaką należy zastosować, zależą od chłonności podłoża i należy je określić poprzez przeprowadzenie prób wstępnych na danym podłożu - Zapoznać się z odpowiednią specyfikacją techniczną).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAKŁADANIA

- Warunki otoczenia i podłoża:
Temperatura otoczenia: Min. +8 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność względna otoczenia: <75%
Temperatura podłoża: Min. +5 °C / Maks. +35 °C
Wilgotność podłoża: <10%
- Narzędzia: pędzel, wałek.
- Ilość warstw: 2 lub więcej (czym większa grubość, tym lepsza izolacja cieplna).
- Aby nie zostało utracone działanie izolacyjne i antykondensacyjne, nie należy nanosić na produkt innych, tradycyjnych farb.
- W przypadku nakładania pędzlem rozcieńczyć w 5-10% wodą; jeżeli podłoże jest bardzo porowate, przy nakładaniu pierwszej warstwy można zwiększyć rozcieńczenie do 20%.
- W przypadku nakładania wałkiem rozcieńczyć w 3-5% wodą; rozprowadzić produkt na podłożu w jednolity sposób za pomocą pędzla, a następnie obrobić powierzchnię wałkiem ze spienionego tworzywa sztucznego w celu uzyskania

struktury delikatnej skórki. Zwiększenie rozcieńczenia powoduje, że efekt skórki jest mniej widoczny.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

- Orientacyjna wydajność: 6 m²/l na warstwę w przypadku gładkich powierzchni o średniej chłonności. Zaleca się określenie rzeczywistej wydajności poprzez przeprowadzenie próby wstępnej na danym podłożu.

BARWIENIE

Produkt można zabarwić za pomocą Systemu Barwiącego, a także przy użyciu barwników COLORADO seria 548 (mieszać ręcznie, nie mechanicznie).

W przypadku użycia różnych partii produktu zaleca się ich wymieszanie, aby uniknąć różnicy odcieni.

MAGAZYNOWANIE

Maksymalna temperatura przechowywania: +30°C

Minimalna temperatura przechowywania: +5°C

Zalecany okres przydatności do użycia wynosi 2 lata od daty produkcji, jeżeli produkt jest przechowywany w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w odpowiedniej temperaturze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

Wartość graniczna EU (Dyr. 2004/42/WE)

Kat. A/a: Matowe ściany i sufit wewnętrzne (połysk≤25@60°) (WB): 30 g/l (2010)

zawiera maks.: 1 g/l LZO

Produkt stosować z przestrzeganiem obowiązujących przepisów BHP. Nie pozostawiać zużytych pojemników w środowisku. Pozostałości produktu pozostawić do wyschnięcia, a później traktować jak odpady specjalne. Nie wyrzucać pozostałości produktu do kanalizacji, cieków wodnych i gleby. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz karta charakterystyki.

INFORMACJE DODATKOWE