

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Superconfort

VOPSEA DILUABILĂ ÎN APĂ ANTICONDENS TERMOIZOLANTĂ PERMEABILĂ
ANTIMUCEGAI PENTRU INTERIOARE



4880888

SUPERCONFORT - V.2025-06-18

DESCRIERE

SUPERCONFORT este o vopsea diluabilă în apă pentru suprafețe murale, permeabilă, pentru interioare, caracterizată printr-un coeficient scăzut de transmisie termică. Această caracteristică este conferită de prezența microsferelor speciale de sticlă.

Produsul este similar vopselelor diluabile în apă normale traspirante ca aspect estetic, îmbunătățește izolarea termică a pereților, evitând astfel formarea condensului provocat de diferența de temperatură dintre aer și zid.

Eliminarea condensului, cauza principală a formării mușcăiului comportă îmbunătățirea confortului habitatului.

SUPERCONFORT este produsul ideal pentru protejarea suprafețelor murale în medii umede sau supuse condensului precum cele din bucătării, băi, cantine, spălătorii, etc.

- Natura liantului: Copolimer vinil-versat în emulsie.

- Componente speciale: microsferă de sticlă.

- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,05$ kg/l

- Strălucire UNI EN ISO 2813: 5-10, opac

- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

- * Eficacitate antimucegai UNI 9805: 0 = nici o dezvoltare

- * Eficacitate fungică UNI EN 15457: 0 = nici o dezvoltare

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 8 ore.

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.

- Suprafețe din beton.

- Suprafețe din ghips și ghips carton.

- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.

- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în

CARACTERISTICI TEHNICE

INDICAȚII DE UTILIZARE

paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezența mușgaiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX FIT 9670160 sau cu BETOMARC FIT 9740150 sau cu MARCOPRO 975, conform tipului de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolan pigmentat. În general pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele scorojite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolanul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Aplicați apoi produsul conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

* (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv - Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă, rol.

- Nr. straturi: 2 sau mai multe straturi (cu cât este mai mare grosimea, cu atât mai bună este izolarea termică).

- Pentru a nu pierde efectul de izolan, anti-condens, nu acoperiți cu alte vopsele tradiționale.

- pentru aplicările cu pensula diluați cu 5-10% apă; pentru suporturile foarte poroase, primul strat poate fi diluat cu până la 20% apă.

- Pentru aplicările cu rolul, diluați cu 3-5% apă; întindeți produsul pe suport în mod uniform cu pensula și lucrați pelicula câtă vreme este încă udă cu rolul din material plastic expandat pentru a obține un efect ușor texturat. Măbind diluția se obține o texturare mai puțin accentuată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 6 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul sistemului colorimetric și cu coloranții COLORADO seria 548 (agitați manual, nu mecanic).

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss≤25@60°) (pe bază de apă): 30 g/l (2010)

Acest produs conține max.: 1 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

Vopsea diluabilă în apă atermică, anticondens.

REZUMAT DE CAPITOL

Pe suporturi pregătite dinainte se aplică vopseaua permeabilă atermică anticondens SUPERCONFORT cod 4880888 pe bază de rășini vinil-versatice în dispersie apoasă și microsferă de sticlă, cu proprietatea evitării formării condensului și, prin urmare, a mușgaiului, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.