

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Superconfort

Protiplesňová, priedušná vodová farba pre interiéry, chrániaca pred kondenzátom



4880888

SUPERCONFORT - V.2024-11-06

POPIS

SUPERCONFORT je vodou riediteľný náter na murivo, priedušný určený pre interiéry, charakterizovaný malým koeficientom prenosu tepla. Túto charakteristiku mu poskytuje prítomnosť špeciálnych mikroskopicky malých sklenených dutých guľčiek.

Produkt, ktorý je podobný normálnym vodou riediteľným priedušným náterom pokiaľ ide o estetický efekt, zlepšuje tepelnú izoláciu stien, pretože týmto spôsobom predchádza tvorbe kondenzátu spôsobenej rozdielom teplôt vzduchu a múru.

Odstránenie kondenzátu, čo je hlavná príčina tvorby plesne, prináša zlepšenie komfortu bývania.

SUPERCONFORT sa javí ako ideálny produkt na ochranu murovaných povrchov vo vlhkom prostredí alebo povrchov vystavených kondenzátom ako sú kuchyne, kúpeľne, pivnice, práčovne atď.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér vinyl - versatový v emulzii.
- Špeciálne zložky: duté mikroskopické guľčiky.
- Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,05$ kg/l
- Lesk UNI EN ISO 2813: 5-10, matný
- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0

Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.

- * Odolnosť voči plesni UNI 9805: 0 = žiadny vývoj.
- * Účinnosť fungicídu UNI EN 15457: 0 = žiadny vývoj
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; schopný náteru ďalšej vrstvy po 8 hodinách.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.

- Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.

PRÍPRAVA PODKLADU

Stenové povrchy:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny s TAMSTUCCO. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Skleneným brúsnym papierom obrúsiť tmelenia a záplaty.
- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou RASAMIX FIT 9670160 alebo s BETOMARC FIT 9740150 alebo s MARCOPRO 975 podľa typológie podkladu.
- Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001. Na sadrokartón naniesť špeciálny izolačný prostriedok PREPARA 4710019, izolačný prostriedok s pigmentom. Obvykle na veľmi zvetrané povrchy, s prítomnosťou tenkej vrstvy starých farieb alebo zničených náterov, používať rozpúšťadlový fixačný izolant ISOMARC 4410111 alebo mikronizovaný fixačný prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
- Aplikujte prípravok povrchovej vrstvy.

*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Nádrie: štetec, valček.
- Počet vrstiev: 2 alebo viac (čím je väčšia hrúbka, tým je lepšia tepelná izolácia).
- Aby sa nestratil izolačný a proti kondenzačný efekt netreba ho prekryvať inými tradičnými nátermi.
- Pre nátery štetcom riediť na 5-10% vodou; pre podklady veľmi pórovité môže byť prvá vrstva riedená až na 20%.
- Pre nátery valčekom rozriediť vodou na 3-5%; naniesť produkt štetcom rovnomerne na podklad a spracovať ho kým film je ešte mokrý, pomocou valčeka, aby sa dosiahol ľahko šupinatý efekt. Zvyšovaním riedenia docielime menej výraznú šupinatosť.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 6 m²/l na jednu vrstvu a vzťahuje sa to na hladké podklady a stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou

predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico a farbivami COLORADO série 548 (miešať ručne a nie mechanicky).
V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/a: matné nátery na vnútorné steny a stropy (gloss≤25@60°) (základ voda): 30 g/l (2010)
Tento výrobok obsahuje max: 1 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Vodou riediteľný náter tepelne izolačný, zamedzujúci tvorbu kondenzátu.
Použitie, na vopred pripravené povrchy, priedušného, tepelne izolačného náteru, zamedzujúceho tvorbu kondenzátu SUPERCONFOR kód 4880888 na báze vinyl - versatových živíc vo vodnej disperzii a mikroskopicky malých sklených guľičiek, s vlastnosťami ktoré zabraňujú tvorbu kondenzátu a následnú tvorbu plesní, v najmenej dvoch vrstvách v množstvách stanovených podľa absorpčnej schopnosti podkladu.
Dodávka a pokládka materiálu € na m2