

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Superconfort

ПОВІТРОПРОНИКНА ТЕРМОСТІЙКА ПРОТИКОНДЕНСАТНА ЕМУЛЬСІЙНА
ФАРБА ДЛЯ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ВІД ЦВІЛІ



4880888

SUPERCONFORT - V.2024-11-06

ОПИС

SUPERCONFORT – це повітропроникна емульсійна настінна фарба для внутрішніх робіт, що характеризується низьким коефіцієнтом теплопередачі. Цю характеристику матеріалу надає наявність спеціальних порожнистих скляних мікросфер. Продукт, який за естетичним виглядом схожий на звичайні повітропроникні фарби на водній основі, покращує теплоізоляцію стін, таким чином запобігаючи утворенню конденсату, викликаного різницею температур між повітрям і стіною.

Усунення конденсату створює комфортніші умови для проживання.

SUPERCONFORT є ідеальним продуктом для захисту поверхонь стін у вологих або схильних до конденсації середовищах, таких як кухні, ванні кімнати, підвали, підсобні приміщення тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип в'язучої речовини: вінілові сополімери в водній дисперсії
 - Спеціальні компоненти: порожнисті скляні сфери
 - Класифікація якості повітря в приміщенні: A+
 - Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,05$ кг/л
 - Блиск відповідно до EN ISO 2813: 5-10, матова
 - Класифікація реакції на вогонь відповідно до EN13501-1: Клас A2 s1 d0
- При використанні не більше зазначеного та нанесенні на негорючу поверхню.
- *Стійкість до утворення цвілі відповідно до UNI 9805: 0 = не утворюється
 - * Стійкість до утворення грибків відповідно до UNI EN 15457: 0 = не утворюється

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): на дотик - через 30 хвилин, другий шар можна наносити через 8 годин.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Нова та стара штукатурка на основі гідралічних в'язучих.
 - Бетонні поверхні.
 - Гіпсові та гіпсокартонні поверхні.
 - Поверхні зі старою фарбою або покриття на органічній або мінеральній основі з сухою, щільною структурою, що вбирає і має хороше зчеплення з поверхнею.
 - Різні мінеральні будівельні суміші, за умови, що вони є поглинаючими.
- Поверхні необхідно підготувати відповідно до інструкцій, наведених у параграфі «ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ».

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні стін і стелі:

- Переконайтеся, що поверхня належним чином висохла та витримана. При необхідності обробіть або зміцніть поверхню за допомогою спеціальних засобів.
 - Якщо поверхня уражена цвілью, обробіть її миючим засобом COMBAT 222, код 4810222, та відновлювальним засобом COMBAT 333, код 4810333.
 - Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні цвіль та стару фарбу, що відлущилася. Повністю видаліть з поверхні шари старої вапняної або водоемульсійної фарби, що відшарувалися.
 - Видаліть за допомогою щітки пил, смог та інші відкладення.
 - Вирівняйте будь-які нерівності на поверхні та обробіть щілини, тріщини та западини за допомогою TAMSTUCCO 9400006/9410110; відшліфуйте шпаклівку та можливі нерівності наждачним папером.
 - Заповніть тріщини спеціальним ущільнювальним засобом.
 - При необхідності вирівняйте поверхню за допомогою RASAMIX FIT 9670160 або BETOMARC FIT 9740150 або MARCOPRO 9750019/9750010, залежно від типу поверхні.
 - На чисту, суху поверхню нанесіть один шар настінної акрилової ґрунтовки на водній основі IDROFIS 4700006 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників ATOMO 8840001. На поверхні з гіпсокартону необхідно нанести спеціальну пігментовану ґрунтовку PREPARA 4710019. Якщо на поверхні є тонкий шар старої водоемульсійної фарби або шар фарби, що обсипається, необхідно нанести один шар ґрунтовки для стін на основі розчинника ISOMARC 4410111 або мікронізованої ґрунтовки без розчинників ATOMO 8840001.
 - - Після повного висихання нанесіть фінішне покриття.
- *(Розведення ґрунтовки та кількість її нанесення залежить від рівня поглинання поверхні та визначається шляхом проведення попередніх випробувань на конкретному типі поверхні - див. Паспорт безпеки).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

- Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:
Температура повітря: мін. +8°C / макс. +35°C Відносна вологість

повітря: <75%

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

Вологість поверхні: <10%

- Інструменти: пензлик, валик.

- Кількість шарів: 2 або більше шарів (чим більша товщина, тим краща теплоізоляція).

- Щоб не втратити антиконденсатний ефект, не покривайте іншими традиційними фарбами.

- Розведення водою:

.при нанесенні пензликом розбавити на 5-10% водою; якщо поверхня дуже пориста, перший шар може бути розведений на 20%.

.при нанесенні валиком розбавити на 3-5% водою; рівномірно нанесіть матеріал на поверхню за допомогою пензлика і, не чекаючи висихання, обробіть поверхню губчастим валиком для досягнення ефекту шорсткої поверхні. При більш сильному розведенні текстура на поверхні буде менш помітною.

- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.

- Орієнтовна витрата матеріалу: 6 м²/л на шар при нанесенні на гладкі поверхні з середньою поглинаючою здатністю. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Необхідний колір підбирається за допомогою системи підбору кольорів Marcromie та барвників COLORADO серії 548.

У разі використання різних партій кольорового продукту, рекомендуємо перемішати їх між собою, щоб уникнути незначних відмінностей у кольорі (перемішуйте вручну).

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Гранично допустиме значення ЄС летких органічних сполук (Директива 2004/42/ЄС) для продукту категорії A/α: Матові покриття для внутрішніх стін і стель (глянець ≤25@60°) (на водній основі): 30 г/л (2010)

Продукт містить максимум: 1 г/л ЛОС Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не розкидайте контейнери; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не виливайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Термостійка протиконденсатна емульсійна фарба SUPERCONFORT, код 4880888, на основі вінілових сополімерів в водній дисперсії і скляних мікросфер, властивості яких допомагають запобігти утворенню конденсату, наноситься на

попередньо підготовлені поверхні щонайменше в 2 шари у кількості, що залежить від поглинаючої здатності поверхні. Постачання та нанесення матеріалу: євро/м2.