

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Pasta

Nivelačný štuk na múry a na drevo, vo forme pasty, s obsahom vody



KÓD 9400006

TAMSTUCCO PASTA - V.2024-09-24

POPIS

TAMSTUCCO je štuk vo forme pasty na báze vody určená na používanie v interiéroch na vyrovnávanie nedokonalostí vyskytujúcich sa na drevených a murovaných podkladoch. Produkt sa môže používať na vypĺňanie puklín a prehlbenín aj značnej hrúbky, vyrovnávaním podkladu. TAMSTUCCO sa ľahko brúsi, zabezpečuje dobré ukotvenie náterov a je vybavený dobrou príľnavosťou.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
- Povrchy sadrové a sadrokartónové.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Drevené podklady v interiéroch, pred krycím náterovým systémom.

TAMSTUCCO je produkt na vytvorenie základu a musí byť vždy prekrytý systémom konečnej úpravy.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: kopolymér vinylový vo vodnej emulzii
 - Rozpúšťadlo: voda
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,9 \pm 0,1$ kg/l
 - Vzhľad: biela pasta s zvýšenou viskozitou
 - Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): schopný brúsenia po jednej hodine; schopný ďalšieho náteru po 6 hodinách.
- KRYCÍ NÁTER: všetky vodou riediteľné nátery a alkydové laky SAN MARCO, po predchádzajúcom spevnení.

PRÍPRAVA PODKLADU

Omietkové plochy:

- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28 dní.
- Kontrolovať stav uschovania. Povrch musí byť súdržný. V opačnom prípade

postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.

- Odstrániť, okefovaním alebo pomocou umývania, prípadné zvetraniny.
- V prítomnosti starých náterov treba odstrániť časti odlupujúce sa a slabo priliehajúce, zatiaľ čo nadvihnuté vrstvy vápenných alebo temperových náterov musia byť úplne odstránené tým, že sa povrch výdatne namočí a oškrabe alebo sa použije hydročistič.
- Nanášať TAMSTUCCO hladítkom postupným hladením na vytvorenie hladkého povrchu, alebo špachtľou na vyplnenie puklín a prehĺbenín.
- Pristúpiť k nanášaniu spevňovacieho prostriedku, zvoleného na základe druhu použitého náteru systému konečnej úpravy.

Omietkové plochy:

- Jemne obrúsiť na odstránenie odstávajúcich vlákien dreva.
- Odstrániť prípadné vrstvy starých odlupujúcich sa náterov a zdrsníť všetky povrchy už predtým natreté.
- Odstrániť prípadný výskyt živice použitím Dil. Nitro 5170076.
- Nedokonalosti zatmeliť s TAMSTUCCO.
- Obrúsiť.
- Pristúpiť k nanášaniu spevňovacieho prostriedku zodpovedajúceho zvolenému systému náteru.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Náradie: špachtľa alebo hladítko.
- Produkt je pripravený na použitie.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: silne premenlivá podľa druhu podkladu. Pri realizácii hrúbky 500-600 mikrónov sa dosiahne výdatnosť 1 m²/kg. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

ZAFARBENIE

Produkt je kompatibilný s pastami farbiva tintometrického systému MARCROMIE, ale iba v jasných odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá do pôsobnosti Smernice EÚ 2004/42/ES (tal. legislatívnej vyhlášky č. 161/2006).

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Štuka vo forme pasty na báze vody pre drevo a murivo.
Použitie, na vnútorné povrchy vopred pripravené, štuky na báze vody vo forme

pasty pre drevo a murivo TAMSTUCCO kód 9400006, na báze vinylového kopolyméru vo vodnej emulzii určeného na vyrovnávanie nedokonalostí povrchov z dreva a muriva.