



SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Pasta

ПАСТОПОДІБНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ СТІН ТА ДЕРЕВ'ЯНИХ ПОВЕРХОНЬ



КОД 9400006

TAMSTUCCO PASTA - V.2024-10-08

ОПИС

TAMSTUCCO — це пастоподібна шпаклівка на водній основі для вирівнювання внутрішніх стін та дерев'яних конструкцій. Матеріал можна використовувати для шпаклювання навіть дуже великих тріщин і западин, а також для вирівнювання поверхні. TAMSTUCCO легко шліфується, забезпечує хороше зчеплення наступних шарів фарб і добре прилягає до поверхні.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Матеріал можна наносити на:

- Поверхні з вапняної штукатурки та цементно-вапняної штукатурки; штукатурки на основі повітряного вапна і дрібнозернистого піску, нові або пофарбовані.
- Гіпсокартонні поверхні, такі як панелі, перегородки.
- Внутрішні дерев'яні поверхні перед їх фарбуванням.

TAMSTUCCO є засобом для первинної обробки поверхні, на який завжди потрібно наносити фінішне покриття.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип в'язучої речовини: вініловий сополімер у водній емульсії
Розчинник: вода

- Відносна щільність відповідно до UNI EN ISO 2811-1: $1,90 \pm 0,10$ кг/л

- Зовнішній вигляд: біла паста з високою в'язкістю

- Час висихання (при температурі 25°C і відносній вологості 65%): поверхню можна шліфувати через 1 годину, другий шар можна наносити через 6 годин.

ФАРБУВАННЯ: всіма водоемульсійними фарбами SAN MARCO та алкідними емалями, після нанесення на підготовлену поверхню ґрунтівки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поштукатурені поверхні:

- Переконайтеся, що термін витримки поверхні становить не менше 28 днів.
- Перевірте стан поверхні. Поверхня повинна бути щільною. Якщо це не так, вживайте заходів для реконструкції та зміцнення поверхні за допомогою спеціальних продуктів.
- Очистіть за допомогою щітки або змийте з поверхні будь-який наліт.
- Якщо на поверхні є стара фарба, видаліть ділянки, що відлущилися або погано прилягають до поверхні. Повністю видаліть з поверхні товсті шари вапняної або водоемульсійної фарби, попередньо ретельно змочивши поверхню, або за допомогою водоструминної машини.
- Нанесіть TAMSTUCCO послідовними шарами за допомогою кельми для вирівнювання та шпаклювання поверхні, або за допомогою шпателя, щоб заповнити западини та тріщини.
- Нанесіть ґрунтівку, відповідно до типу фарби, яка використовується для фінішної обробки. Дерев'яні поверхні:
 - Злегка відшліфуйте поверхню, щоб видалити задири волокон.
 - Видаліть шари старої фарби, які відстають від поверхні, і відшліфуйте до шорсткості пофарбовані поверхні.
 - Видаліть залишки деревної смоли за допомогою нітророзчинника 5170076.
 - Зашпаклюйте будь-які дефекти на поверхні за допомогою TAMSTUCCO.
 - Відшліфуйте поверхню та через прибіл. 6 годин нанесіть ґрунтівку.
 - Нанесіть фінішне покриття.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Умови навколишнього середовища і поверхні нанесення:

Температура повітря: мін. +5°C / макс. +35°C.

Відносна вологість повітря: <80%.

Температура поверхні: мін. +5°C / макс. +35°C

- Матеріал можна наносити за допомогою кельми або шпателя.
- Продукт готовий до використання.
- Інструменти необхідно промити водою відразу після використання.
- Орієнтовна витрата матеріалу: сильно залежить від типу поверхні. При нанесенні товщини 500-600 мікрон витрата становить 1 м²/кг. Рекомендуємо виконати попередню пробу на конкретній поверхні для більш точного визначення витрати.

ТОНУВАННЯ

Продукт тонується за допомогою фарбувальних паст системи тонування Marcromie. Тонуються лише світлі відтінки.

ЗБЕРІГАННЯ

Максимальна температура зберігання: +30 °C

Мінімальна температура зберігання: +5 °C

Продукт бажано використати протягом 2 років з дати виробництва за умови зберігання в оригінальних закритих контейнерах при належних температурних умовах.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Директива ЄС 2004/42 (законодавчий декрет 161/2006) не

застосовується. Продукт необхідно використовувати відповідно до чинних гігієнічних норм і норм техніки безпеки; після використання не викидайте контейнери в навколишнє середовище; дайте залишкам повністю висохнути, а потім утилізуйте як спеціальні відходи. Не викидайте залишки матеріалу в каналізацію, водойми та на землю. Додаткову інформацію можна знайти в Паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Водорозчинна пастоподібна шпаклівка для вирівнювання внутрішніх стін та дерев'яних конструкцій TAMSTUCCO, код 9400006, на основі вінілового сополімеру в водній емульсії наноситься на попередньо підготовлені внутрішні поверхні.