

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall Stucco

SPACHTELPASTE FÜR DÜNNE GLÄTTUNGEN FÜR MAUERN IN DEN INNENBEREICH



9100019

WALL STUCCO - V.2024-11-05

BESCHREIBUNG

WALL STUCCO ist eine Spachtelpaste auf wässriger Basis, die ideal ist für das direkte Glätten von neuen oder alten Oberflächen im Innenbereich, wie Putz, Beton und Holz.

Gebrauchsfertig, verwendungsfreundlich. Das Produkt wird in dünnen Schichten übereinander aufgetragen.

Hohe Cremigkeit, leicht zu verspachteln und gute Verstreichbarkeit, WALL STUCCO erlaubt es, auch große Oberflächen bei niedrigem Verbrauch gleichmäßig zu gestalten. Auch geeignet für den Ausgleich mäßiger Risse und Einsenkungen.

WALL STUCCO gewährleistet der Anstriche eine gute Verankerung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Beschaffenheit: vinylen Copolymer (Wasser Basis)
- Lösung: Wasser
- Volumenmasse: UNI EN ISO 2811-1:1,66±0,04 kg/l
- Aussehen: weiße, tixotropische Paste
- Trocknungszeit: (zu 25° C und 65 % des U.R.): überstreichbar nach mindestens 12 Stunden.
- Überstreichbarkeit: mit allen Wasserfarben.

ANWEISUNGEN ZUR AUFSTELLUNG

Anwendbar auf folgende Oberflächen:

- alten und neuen Putzen
- Betonoberflächen
- Trockenbau aus Gips und Gipsplatte
- Alte Farben und Lacke, die organisch, mineralisch, Trockenheit, Saugfähigkeit und Zusammenhalt zeigen.

Nicht auf frisch lackierten Oberflächen anwenden.

- absorbierendes Sedimentgestein aus verschiedener Beschaffenheit und neuen Putzen
- Holzoberflächen, zusammen mit einem Anstrich-System

VORBEREITUNG DES GERÜSTS

Überstreichbarkeit:

mit allen Wasserfarben.

- Auf sehr abbröckelnden Oberflächen in niedrigen Höhen sollte das mikronisierte lösungsfreie Fixiermittel ATOMO 884001 verwendet werden.
- Um eine glatte Oberfläche zu erhalten wird WALL STUCCO mit einer Kelle oder einem Spachtel aufgetragen, um Risse und Mulden zu füllen.
- Daraufhin kann das Fixiermittel verwendet werden.

Oberflächen aus Holz:

- leicht schleifen, um die Holzfasern zu beheben
- eventuelle abbröckelnde Schichten der Dekoration und die gesamte bereits lackierte Oberfläche anfeuchten- vorhandene Harze entfernen und Dil.Nitro 5170076 verw.
- die Unebenheiten mit WALL STUCCO stuckieren- abschleifen
- Mit der Anwendung des relativen Fixiermittels fortschreiten

ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Bedingungen von Umwelt und der Oberfläche:

Außentemperatur: Min. +8°C/Max.+35°C

Feuchtigkeit (außen): <75%

Temperatur der Oberfläche: Min: +5°C/Max. +35°C

Feuchtigkeit der Oberfläche: <10%

- Werkzeuge: Spachtel oder Kelle.
- Produkt für den Gebrauch vorbereiten.
- Auftragsschichten: 1-2
- Die Reinigung der Werkzeuge muss gleich danach mit Wasser erfolgen.
- Ergiebigkeit: 4-6 mq/l pro Schicht.

Es ist ratsam eine vorherige Probe auf der speziellen Oberfl.chedurchzuführen um die Ergiebigkeit zu bestimmen.

FÄRBUNG

Das Produkt ist mittels des tintometrischen Systems erhältlich, vorausgesetzt die Tonarten sind hell.

LAGERUNG

Max. Temperatur für Lagerung: +30° C

Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C

Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der Herstellung verarbeitet werden.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Betrifft der Vorschrift EU 2004/42/EC (gesetzesvertretendes Dekret 161/2006 des Italienischen Gesetzes) nicht.

Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg. Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das Sicherheitsmerkblatt zurate.

VERTRAGSGRUNDLAGEN

Stuck als Paste für einfache Schuren WALL STUCCO, Code 9100019 Auf Basis einen vinylen Copolymers (Wasser Basis) Für das nivellieren von Unebenheiten Verbrauch und Anwendung des Materials €. pro qm

I