

SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Wall Stucco

PLASTE EN PASTA PARA ALISADOS SUTILES



9100019

WALL STUCCO - V.2024-11-05

DESCRIPCIÓN

WALL STUCCO es un plaste en pasta, de base acuosa, ideal para el alisado directo de superficies interiores, nuevas o viejas, como enlucido, hormigón y madera.

Listo para el uso, fácil de aplicar. La aplicación se efectúa en capas superpuestas delgadas.

Consistencia muy cremosa, fluida y fácil de espatular, WALL STUCCO permite homogeneizar las superficies, incluso amplias, con bajos consumos de producto. Ideal también para nivelar grietas medianas y partes hundidas de la superficie.

WALL STUCCO garantiza un correcto anclaje de las pinturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Naturaleza del ligante: copolímero vinílico en emulsión acuosa.
 - Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: $1,66 \pm 0,04$ kg/l
 - Aspecto: pasta blanca tixotrópica.
 - Secado (a 25°C y 65% de U.R.): lijable después de 3-4 horas, pintar encima después de 6 horas.
- PINTAR ENCIMA: con todas las pinturas al agua.

INDICACIONES DE EMPLEO

- Aplicable en:
- Revoques nuevos o viejos a base de ligantes hidráulicos.
 - Superficies en hormigón.
 - Viejas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica o mineral, secos, compactos absorbentes y coesos.
 - Conglomerados de varias naturalezas minerales también absorbentes.
 - Soportes de madera en interiores, antes de aplicar un sistema de pintura cubriente.
- WALL STUCCO es un producto de fondo y tiene que cubrirse siempre con un sistema de acabado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Superficies murales:

- Asegurarse que el soporte este bien seco y maduro.
- Si fuere necesario comenzar con las reparaciones o la consolidación con productos específicos.
- En presencia de moho tratar la superficie con el detergente COMBAT 222 cód. 4810222 y con el resaneador COMBAT 333 cód. 4810333.
- Remover, cepillando o mediante lavado, las eventuales eflorescencias presentes y las partes exfoliadas de viejas pinturas. Eliminar completamente eventuales capas elevadas de pinturas a la cal o a tempera.
- Retirar los depósitos de polvo, smog u otros, mediante cepillado.
- Sobre superficies muy harinosas, en presencia de bajos espesores de viejas temperas o pinturas deterioradas, usar el fijador micronizado "solvent free" ATOMO 8840001.
- Aplicar WALL STUCCO con la llana, aplicando varias capas para obtener el alisado de la superficie, o bien con una espátula para llenar las grietas y hundimientos no demasiado grandes.
- Aplicar el sellador, eligiéndolo en base al tipo de pintura utilizada para el sistema de acabado.

Superficies de madera:

- Lijar delicadamente para quitar las fibras de madera que sobresalen.
- Si las hubiera, eliminar las capas de viejas pinturas descamadas y dar aspereza a todas las superficies ya pintadas.
- Quitar las resinas presentes utilizando Diluyente Nitro 5170076.
- Aplicar WALL STUCCO
- Proceder con el sistema de pintura.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Condiciones ambientales y del soporte:

Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Humedad relativa del ambiente: <75%

Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Humedad del soporte: <10%

- Herramientas: espátula o llana.

- Producto listo para su uso.

- N° capas: 1-2

- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua justo después de su uso.

- Rendimiento indicativo: 4-6 m²/kg por capa. Es oportuno determinar el rendimiento efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte específico.

PINTADO

El producto es compatible con las pastas colorantes del sistema tintométrico con tal que sean de tonalidades claras.

ALMACENAMIENTO

Temperatura maxima de conservacion: +30 °C

Temperatura minima de conservacion: +5 °C

El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la fecha de producción, conservado en los envases originales sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No se aplica en el ámbito de la Directiva EU 2004/42/EC (Decreto Legislativo 161/2006)

Usar el producto según las vigente normas de higiene y seguridad; después de

su uso no dejarlos contenedores en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado, en cursos de agua o sobre el terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO

Plaste en pasta para alisados sutiles.

Aplicaciones: sobre superficies internas ya preparadas, el plaste al agua en pasta WALL STUCCO cod. 9100019, a base de copolímero vinílico en emulsión acuosa, se aplica en una o dos capas sutiles para nivelar las imperfecciones de las superficies.

Suministro y puesta en obra del material € al m2