

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Zincatura A Freddo

ANTIKORÓZNY ZÁKLADNÝ NÁTER NA ŽELEZO



KÓD 1010110

ZINCATURA A FREDDO - V.2024-09-23

POPIS

ZINCATURA A FREDDO je antikorózný základný náter na nechránené kovové podklady v exteriéri/interiéri, na báze syntetických živíc a kovového zinku. Tento produkt má vysokú antikoróznú schopnosť galvanického typu, dosiahnutú antioxidačnou činnosťou, ktorú vyvíjajú pigmenty, z ktorých sa skladá. Produkt je určený pre prímorské prostredie, prostredie ťažkého priemyslu alebo vo všeobecnosti pre náročne klimatické podmienky.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Aplikovateľný v exteriéri/interiéri na kovové podklady vo všeobecnosti. Tento produkt sa musí pretrieť ďalším náterom do 7 dní od aplikácie.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: syntetické živice
 - Rozpúšťadlo: alifatické uhľovodíky
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $2,14 \pm 0,05$ kg/l
 - Viskozita v čase balenia UNI 8902: 9000-12000 cps
 - Vzhľad: matný
 - Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 1 hodinu; možnosť naniesť ďalšiu vrstvu po 16 hodinách.
- NANESENIE ĎALŠÍCH NÁTEROV: všetky syntetické laky s rýchlym schnutím SAN MARCO

PRÍPRAVA PODKLADU

- Povrchy zo železného, nikdy nenatieraného kovu:
- Odstrániť prípadný výskyt kompaktného a príľnutého kalamínu a každý náznak hrdze pomocou pieskovania bežného typu (stupeň SA2), alebo vyčistiť mechanicky alebo ručne.
 - V prípade nových povrchov, ktoré nemajú kalamín alebo hrdzu, stačí odmastiť podklad pomocou čistiaceho riedidla.
 - Odprášiť povrch, skontrolovať, či je podklad dokonale suchý a naniesť 2 vrstvy ZINCATURA A FREDDO.

- Naniesť želaný produkt záverečnej úpravy.
- Povrchy zo železného, už natieraného kovu:
- Odstrániť vrstvy starých opadávajúcich náterov a hrdzu pomocou mechanického alebo ručného čistenia, prebrúsiť brúsny papierom staré nátery dobre prichytené na podklad, aby sa zdrsnili.
- Odstrániť z podkladu prach.
- V prípade povrchov, ktoré sú značne zničené, odporúčame úplne odstrániť staré nátery a hrdzu pomocou pieskovania so stupňom SA2 1/2, alebo s pomocou odlakovača SVERNICIATORE SM10 5610014 a potom dôkladne mechanicky a ručne očistiť.
- Pieskované povrchy s nechráneným kovom je nutné pokryť prvou vrstvou ZINCATURA A FREDDO do 8 hodín.
- Naniesť želaný produkt záverečnej úpravy do 7 dní od aplikácie.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suchý podklad.
- Vyhnúť sa aplikácii pri výskyte povrchovej zrazenej vody alebo pri priamom slnečnom žiarení.
- Nádrie: štetec.
- Produkt pred aplikáciou dôkladne premiešať.
- Riedenie: terpentínom 5200010 alebo syntetickým rozpúšťadlom 5210011 na max. 3 %.
- Aplikáciu striekaním je možné robiť výlučne v rámci činností podliehajúcich predpisom povolenia vypúšťania emisií do ovzdušia (článok 267 a ďalej Legisl. dekrétu č. 152/2006), pomocou riedenia na 8 % s terpentínom 5200010 alebo so syntetickým riedidlom 5210011.
- Počet vrstiev: 2 vrstvy.
- Čistenie náradia sa vykonáva s terpentínom 5200010 alebo so syntetickým riedidlom 5210011 hneď po použití.
- Približná výdatnosť: 5 m²/l pri 2 vrstvách, zodpovedajúcim približne 50 mikrónom hrúbky suchého filmu.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v sivej farbe.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodný použiť do 3 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/i: jednozložkové nátery s vysokými charakteristikami (zr): 500 g/l (2010)
Obsahuje max: 500 g/l VOC

Horľavý
Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Základný antikorózný náter.

Aplikácia, na vopred pripravené povrchy, základného antikorózneho náteru ZINCATURA A FREDDO kód 1010110, na báze syntetických živíc a kovového zinku, v aspoň 2 vrstvách s minimálnou spotrebou 200 ml/m².

Dodávka a pokládka € na m².